

UDC 674.031 675.033
B 45



中华人民共和国国家标准

GB/T 14629.2—93

裘皮 三北羔皮

Fur—Persin lamb skin

1993-08-29 发布

1993-12-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 14629.2—93

裘皮 三北羔皮

Fur—Persin lamb skin

1 主题内容与适用范围

本标准规定了三北羔皮的技术要求,检验方法,检验规则和包装、储存、标志、运输。

本标准适用于三北羔皮加工、购销。

2 术语

- 2.1 三北羔皮:我国西北、华北、东北等地区,纯种及改良杂交的三北羊所产的羔羊皮。
- 2.2 光泽正常:自然光线下,毛面光泽柔和。
- 2.3 毛色正常:以纯黑色、中灰色为正常色。
- 2.4 密度正常:不露皮板,手感适中为密度正常。
- 2.5 丝性正常:手感被毛有丝绸般的光滑、柔软。
- 2.6 弹性良好:毛卷坚挺,受外力作用后,恢复原状。
- 2.7 卧蚕型卷:毛卷向一方卷曲,毛光向里卷曲,形似卧蚕状。
- 2.8 鬃型卷:毛卷自中线向两侧成锐角排列。
- 2.9 肋型卷:毛卷排成肋骨状,呈“厂”字形,宽度大于高度。
- 2.10 环型卷:被毛有足够的长度,与皮板平行卷曲成环状。
- 2.11 半环型卷:被毛长度不足,与皮板平行卷曲,未形成环状。
- 2.12 杯型卷:毛股成螺旋式,形似杯状。
- 2.13 豌豆型卷:毛股的顶端扭成小结,形似豌豆状。
- 2.14 正身部位:上边前肩部横线以下,至尾根部横线以上,两边以两肷内侧直线以内,见图1。
- 2.15 折痕:表皮层有断裂条痕,有损皮质。
- 2.16 撕破口:剥皮、晾晒、保管中人为的将皮板撕破。
- 2.17 刀洞:因刀伤形成的洞。
- 2.18 缺材:因缺少某一部位,皮形不完整。
- 2.19 胶板:皮板油渍变质,造成胶质化。
- 2.20 脱毛:因皮板发霉变质,被毛脱落。
- 2.21 冻板:鲜皮受冻,皮板增厚,皮纤维组织受破坏,弹性较差。

3 技术要求

3.1 加工要求

- 3.1.1 取皮时间:一般羔羊出生后1~3d内屠宰取皮,如被毛较短,可适当延长屠宰时间。
- 3.1.2 剥皮:用刀在羔羊的脖子下正中直线挑至肛门处,挑开四肢,去掉腿骨,抽出尾骨。耳、尾、头、腿齐全。防止被毛被血污染。