

UDC 677.21.019  
W 10



# 中华人民共和国国家标准

GB 6103—85

## 原棉疵点试验方法

Test method for fault in raw cotton

1985-06-12 发布

1986-05-01 实施

国家 标 准 局 批 准

中华人民共和国国家标准

UDC 677.21  
.019

# 原棉疵点试验方法\*

GB 6103—85

Test method for fault in raw cotton

本方法适用于籽棉经锯齿轧花机或皮辊轧花机加工后所得的原棉。

## 1 名词术语

### 1.1 破子

轧碎的棉子壳。面积在  $2 \text{ mm}^2$  及以上，带有或不带有纤维。

### 1.2 带纤维子屑

带有纤维的碎小子屑。面积在  $2 \text{ mm}^2$  以下。

### 1.3 不孕子

未受精的棉子。色白，呈扁圆形，附有少量较短的纤维。

### 1.4 软子表皮

未成熟棉子上的表皮。软薄呈黄褐色，一般带有底绒。

### 1.5 棉结

棉纤维纠缠而成的结点。一般在染色后形成深细点或浅细点。

### 1.6 棉索（索丝）

棉纤维集紧相互纠缠呈条索状，从纵向难以扯开。

### 1.7 僵片

从受到病虫害或未成熟的带僵籽棉轧下的僵棉片，或连有碎子壳。

### 1.8 黄根

由于轧工不良而混入皮棉中的棉子上的黄褐色底绒。

## 2 仪器与工具

### 2.1 天平：最大称量200g，分度值0.01g。

### 2.2 扭力天平：最大称量100mg和10mg各一台，分度值分别为0.2mg和0.02mg。

### 2.3 镊子，黑绒板，玻璃压板。

## 3 试验用标准温湿度

试验宜在标准温湿度条件下进行，温度为 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ；相对湿度为 $65 \pm 3\%$ 。

## 4 试验试样制备

4.1 取样按GB 6097—85《棉纤维试验取样方法》的规定进行。锯齿棉取试验试样10g，皮辊棉取试验试样10g和5g各一份。

4.2 发现棉子或特殊杂质应予剔除，其重量由试验室样品补偿。

\* 本标准附原棉疵点实物标样，存国家标准局纤维检验局。