

UDC 622.346-15 : 543.273 : 546.78-31



中华人民共和国国家标准

GB 6150.1—85

钨精矿化学分析方法 钨酸铵灼烧法测定三氧化钨量

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates—
The ammonium tungstate igniting gravimetric method
for the determination of tungsten trioxide content

1985-06-21 发布

1986-06-01 实施

国 家 标 准 局 批 准

中华人民共和国国家标准

UDC 622.346-15
:543.273
:546.78-31

钨精矿化学分析方法

GB 6150.1—85

钨酸铵灼烧法测定三氧化钨量

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates —
The ammonium tungstate igniting gravimetric method
for the determination of tungsten trioxide content

本标准适用于钨精矿中三氧化钨量的测定。测定范围：60%以上。

本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

1 方法提要

试样在少量氟化铵存在下以盐酸、硝酸、高氯酸溶解，浓缩至冒白烟以驱除过剩的氟离子与硝酸根，钨成钨酸析出，过滤，与大部分共存元素分离后，用氢氧化铵溶解钨酸，滤液经蒸干、灼烧，以氢氟酸去硅，再灼烧后称三氧化钨量。用光度法测定残渣中三氧化钨量，补正结果。

2 试剂

- 2.1 过氧化钠。
- 2.2 氟化铵。
- 2.3 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)。
- 2.4 盐酸(比重1.19)。
- 2.5 硝酸(比重1.42)。
- 2.6 氢氟酸(比重1.15)。
- 2.7 无水乙醇。
- 2.8 氢氧化铵(1+4)。
- 2.9 氢氧化钠溶液(4.8%)。
- 2.10 高氯酸-硝酸混合液：60ml高氯酸(比重1.67)加40ml硝酸(2.5)，混匀。
- 2.11 高氯酸洗涤液(1+199)。
- 2.12 硫氰酸铵溶液(35%)。
- 2.13 三氯化钛-盐酸混合液：移取0.25ml三氯化钛溶液(15%)，用含1%氯化亚锡的盐酸(3+2)稀释至100ml，混匀。用时现配。
- 2.14 三氧化钨标准溶液：称取0.1000g经烘干的纯三氧化钨(99.95%以上)，置于250ml烧杯中，加入48g氢氧化钠、约100ml水，微热至溶解完全，冷却，移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于塑料瓶中。此溶液1ml含100μg三氧化钨。

3 试样

试样预先在105~110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。