



中华人民共和国国家标准

GB/T 7739.11—2007

金精矿化学分析方法 第 11 部分：砷量和铋量的测定

Methods for chemical analysis of gold concentrates—
Part 11:Determination of arsenic and bismuth contents

2007-04-29 发布

2007-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T 7739《金精矿化学分析方法》分为 11 个部分：

- 第 1 部分：金量和银量的测定；
- 第 2 部分：银量的测定；
- 第 3 部分：砷量的测定；
- 第 4 部分：铜量的测定；
- 第 5 部分：铅量的测定；
- 第 6 部分：锌量的测定；
- 第 7 部分：铁量的测定；
- 第 8 部分：硫量的测定；
- 第 9 部分：碳量的测定；
- 第 10 部分：锑量的测定；
- 第 11 部分：砷量和铋量的测定。

本部分为 GB/T 7739 的第 11 部分。

本部分由中华人民共和国国家发展和改革委员会提出。

本部分由长春黄金研究院归口。

本部分由国家金银及制品质量监督检验中心(长春)负责起草。

本部分主要起草人：陈菲菲、黄蕊、魏成磊、刘冰、苏凯。

金精矿化学分析方法

第 11 部分: 砷量和铋量的测定

1 范围

本部分规定了金精矿中砷和铋含量的测定方法。

本部分适用于金精矿中砷和铋含量的测定。测定范围: 砷: 0.010% ~ 0.40%; 铋: 0.010% ~ 0.50%。

2 方法提要

试料经硝酸、硫酸溶解,用抗坏血酸进行预还原,以硫脲掩蔽铜,在氢化物发生器中,砷和铋被硼氢化钾还原为氢化物,用氩气导入石英炉原子化器中,于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。按标准曲线法计算砷和铋量。

3 试剂

- 3.1 氯酸钾。
- 3.2 硝酸(ρ 1.42 g/mL)。
- 3.3 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。
- 3.4 王水: 3份体积盐酸和1份体积硝酸混合,现用现配。
- 3.5 硫酸(ρ 1.84 g/mL)。
- 3.6 硫脲-抗坏血酸混合溶液:称取硫脲、抗坏血酸各5g,用水溶解,稀释至100mL,混匀,现用现配。
- 3.7 硼氢化钾溶液(20 g/L):称取2g硼氢化钾溶于100mL氢氧化钠溶液(2 g/L)中,现用现配。
- 3.8 砷标准贮存溶液:称取0.1320g三氧化二砷(预先在100℃~105℃烘1h,置于干燥器中冷却至室温)于100mL烧杯中,加5mL氢氧化钠溶液(200 g/L),低温加热使其溶解,加水50mL,2滴酚酞乙醇溶液(1 g/L),用硫酸(1+1)中和至红色刚消失,再过量2mL,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度。此溶液1mL含100 μg砷。
- 3.9 砷标准溶液:移取20.00 mL砷标准贮存溶液(3.8)于500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含4 μg砷。
- 3.10 铋标准贮存溶液:称取0.1000g铋(Bi的质量分数≥99.99%)于250mL烧杯中,加入50mL硝酸(1+1),盖上表面皿,加热至完全溶解,微沸驱除氮的氧化物,冷却,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含100 ug铋。
- 3.11 铋标准溶液:移取20.00 mL铋标准贮存溶液(3.10)于500mL容量瓶中,加入100mL盐酸,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含4 μg铋。

4 仪器

原子荧光光谱仪,附屏蔽式石英炉原子化器,玻璃质氢化物发生器。特制砷、铋空心阴极灯或高强度空心阴极灯。

氩气:用作屏蔽气、载气。

在仪器最佳工作条件下,凡能达到下列指标者均可使用。

检出限:不大于 9×10^{-10} g/mL。