

ICS 53.040.20  
G 42



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 7986—1997

## 输送带滚筒摩擦试验方法

Conveyor belts—Drum friction—Method of test

1997-10-14发布

1998-04-01实施

国家技术监督局发布

## 前　　言

本标准等效采用英国国家标准 BS 3289:1990《矿井用织物芯输送带(包括燃烧特性)》附录 G. 1《滚筒摩擦试验》。

本标准与原标准比较在滚筒壁厚、滚筒中轴外径、热电偶室的尺寸方面有所变化。

本标准从生效之日起,同时代替 GB 7986—87。

本标准由中华人民共和国化学工业部提出。

本标准由青岛橡胶工业研究所归口。

本标准起草单位:青岛橡胶工业研究所、江苏省煤矿研究所、辽宁阜新橡胶总厂、煤炭工业部徐州输送带维修中心。

本标准主要起草人:辛永录、刘念喜、蔡鹏、金桂菊、袁晓光。

本标准于 1987 年 6 月 4 日首次发布。

# 中华人民共和国国家标准

## 输送带滚筒摩擦试验方法

GB/T 7986—1997

Conveyor belts—Drum friction—Method of test

代替 GB 7986—87

### 1 范围

本标准规定了测定输送带抗滚筒摩擦致燃性能的试验方法。

本标准适用于织物芯阻燃输送带的滚筒摩擦试验，其他阻燃输送带可参照执行。

### 2 原理

使输送带试样以  $180^{\circ}$  包角包覆在试验装置的滚筒上，并承受规定的拉力。滚筒按规定速度转动，从而造成输送带试样与滚筒之间的摩擦。测量滚筒表面温度，同时观察试验中是否出现明焰或炽燃。

### 3 装置

输送带滚筒摩擦试验机见图 1。该试验机包括以下主要部分。

#### 3.1 滚筒

滚筒(见图 2)采用 45 钢制作，其外径为  $210 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ ，沿长度各处的直径差值不得大于  $1 \text{ mm}$ 。滚筒安装在水平轴上，在各种载荷下的转速均应保持为  $200 \pm 5 \text{ r/min}$ 。为此，需采用功率至少  $7.5 \text{ kW}$  的电机驱动之。

允许滚筒在试验中有所磨耗，只要壁厚不小于  $6 \text{ mm}$  即可。

#### 3.2 测温系统

测温系统由热电偶、引电器和温度记录仪组成。

滚筒温度测量装置主要由一个镍铬-镍铝铠装热电偶构成。热电偶的公称外径为  $2 \text{ mm}$ ，并用卡套螺纹固定于滚筒外壳上的热电偶室内，安装在滚筒内部沿长度的中部，其测量端距滚筒表面的间距不得大于  $0.5 \text{ mm}$ 。

应注意对热电偶有效“冷端”温度的补偿或将其预先测出而在记录结果时加以修正。

注

- 1 建议在滚筒上安装三个热电偶，以备热电偶发生故障时替换之用。
- 2 热电偶安装方式如图 2 所示。
- 3 应定期检查引电器是否正常。这一点可通过测定试验机空转时的滚筒温度显示值有无变化而得知。