



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8139—2009  
代替 GB/T 8139—1987

## 脱蜡紫胶片、脱色紫胶片和 脱色脱蜡紫胶片

Dewaxed shellac, decolorized shellac, decolorized and dewaxed shellac

2009-05-12 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准代替 GB/T 8139—1987《脱蜡紫胶片、脱色紫胶片和脱色脱蜡紫胶片》。

本标准与 GB/T 8139—1987 相比,主要变化如下:

- 增加了规范性引用文件;
- 修改了术语和定义的内容;
- 删除了技术要求中必测、选测、注的要求;
- 修改了技术要求中热乙醇不溶物和蜡质指标的数值;
- 修改了检验规则的规定;
- 增加了贮存和运输的温度的要求。

本标准由国家林业局提出。

本标准由中国林业科学研究院林产化学工业研究所归口。

本标准负责起草单位:中国林业科学研究院林产化学工业研究所。

本标准参加起草单位:昆明苏化生物科技有限公司、云南云县忙怀林化厂、昆明林产化工有限责任公司。

本标准主要起草人:汪咏梅、陈筋鸿、吴冬梅、吴在嵩。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB/T 8139—1987。

# 脱蜡紫胶片、脱色紫胶片和 脱色脱蜡紫胶片

## 1 范围

本标准规定了脱蜡紫胶片、脱色紫胶片和脱色脱蜡紫胶片的技术要求、取样、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于溶剂法脱蜡,用活性炭脱色加工的紫胶片。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 8142—2008 紫胶产品取样方法

GB/T 8143—2008 紫胶产品检验方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**脱蜡紫胶片 dewaxed shellac**

由紫胶原胶或颗粒紫胶用溶剂法精制脱去蜡质加工的紫胶片。

### 3.2

**脱色紫胶片 decolorized shellac**

由紫胶原胶或颗粒紫胶用活性炭脱色加工的含蜡浅色紫胶片。

### 3.3

**脱色脱蜡紫胶片 decolorized and dewaxed shellac**

由紫胶原胶或颗粒紫胶经脱蜡后再用活性炭脱色加工的基本不含蜡的浅色紫胶片。

## 4 技术要求

各级紫胶片应符合表 1 给出的技术指标。

## 5 取样

按 GB/T 8142—2008 的规定进行取样和实验室样品制备。

表 1 技术指标

指标名称	脱蜡紫胶片		脱色紫胶片		脱色脱蜡紫胶片	
	一级	二级	一级	二级	一级	二级
颜色指数	≤ 18	—	2	5	2	5
热乙醇不溶物/%	≤ 0.2	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4