



# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1115—2012  
代替 LY /T 1115—1993

---

## 乒乓球拍用胶合板

Plywood for table tennis racket

2012-02-23 发布

2012-07-01 实施

---

国家林业局 发布

## 前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 LY/T 1115—1993《乒乓球拍用胶合板》的修订。本标准与 LY/T 1115—1993 相比主要技术变化如下：

- 删除Ⅲ类胶合板,取消了产品分类;
- 增加了常用树种名称;
- 增加了表层单板厚度要求;
- 增加了粘合层允许加入纤维材料的要求;
- 删除表板刮光加工方法;
- 修订了厚度偏差的要求;
- 增加边缘直度偏差;
- 对板材由测定两对角线之差修改为测定垂直度;
- 面板等级由 A、B 级修改为优等品、合格品;
- 提高了面板、背板外观质量要求;
- 增加了甲醛释放量的要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本标准起草单位:吉林省林业科学研究院、延边亚光胶合板有限公司、吉林森工金桥地板集团有限公司惠林分公司、青岛润丰实业总公司球拍厂、吉林省产品质量监督检验院、上海红双喜股份有限公司、淮南市力源体育用品有限公司、广东省木材行业协会。

本标准主要起草人:王继周、张海霞、李盛波、张雁飞、孔祥志、初惠君、周云峰、刘占海、张健民。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- LY/T 1115—1993。

# 乒乓球拍用胶合板

## 1 范围

本标准规定了乒乓球拍用胶合板的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。  
本标准适用于以单板为主体构成的乒乓球拍用胶合板。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 9846.2—2004 胶合板 第2部分:尺寸公差
- GB/T 9846.3—2004 胶合板 第3部分:普通胶合板通用技术条件
- GB/T 9846.4—2004 胶合板 第4部分:普通胶合板外观分等技术条件
- GB/T 9846.5—2004 胶合板 第5部分:普通胶合板检验规则
- GB/T 9846.6—2004 胶合板 第6部分:普通胶合板标志、包装、运输和贮存
- GB/T 9846.7—2004 胶合板 第7部分:试件的锯制
- GB/T 9846.8—2004 胶合板 第8部分:试件尺寸测量
- GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
- GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
- GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

## 3 要求

### 3.1 树种

常用树种为椴木、山杨、楸木、泡桐、黄柳安等。

### 3.2 板的结构

- 3.2.1 结构应符合 GB/T 9846.3—2004 中 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5 及 3.7、3.8 的规定。
- 3.2.2 表板厚度不应小于 0.6 mm。
- 3.2.3 与其他材料复合制成的乒乓球拍用胶合板,其天然木材所占的厚度不应低于 85%。
- 3.2.4 粘合层允许加入纤维材料,但厚度不能超过底板厚度的 7.5% 或 0.35 mm,二者取较小数。

### 3.3 规格尺寸及偏差

- 3.3.1 乒乓球拍用胶合板的幅面尺寸按表 1 规定。