

UDC 678.68 : 543.06
G 31



中华人民共和国国家标准

GB 12007.1—89

环氧树脂颜色测定方法 加德纳色度法

Epoxide resins—Determination of color—
Gardner color scale

1989-12-25 发布

1990-11-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

环氧树脂颜色测定方法 加德纳色度法

GB 12007.1—89

Epoxide resins—Determination of color—
Gardner color scale

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用加德纳色度标准（色标）测定环氧树脂颜色的方法。

本标准适用于环氧树脂颜色的测定。也适用于透明液体或颜色与加德纳色标相近的液体颜色的测定。

2 方法提要

将试样的溶液与加德纳色标进行目测比较，以与试样颜色最接近的某色标号，表示试样的颜色。

3 试剂和溶液

分析方法中，除特殊规定外，只使用分析纯试剂和蒸馏水。

3.1 盐酸（GB 622），相对密度1.19。

3.2 硫酸（GB 625），相对密度1.84。

3.3 重铬酸钾（K₂Cr₂O₇）（GB 642），优级纯。

3.4 丙酮（GB 686）。

3.5 二乙二醇丁醚 [CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH]，化学纯。

3.6 稀盐酸溶液：用1份体积的盐酸与17份体积的蒸馏水混合配制。

3.7 氯化钴溶液：用1份质量的氯化钴与3份质量的稀盐酸溶液配制。

3.8 三氯化铁溶液：用5份质量的三氯化铁与1.2份质量的稀盐酸溶液配制。

3.9 氯铂酸钾溶液：在50mL的烧杯中称取790mg的氯铂酸钾，准确至0.1mg，用稀盐酸溶液溶解。

溶解时，可略加热，直至所有的氯铂酸钾全部溶解。冷却至室温后，全部倒入100mL的容量瓶中，用稀盐酸溶液稀释至刻度，混匀。

4 仪器

4.1 纳氏比色管：25mL，管外径20mm。

4.2 分析天平：感量0.1mg。

4.3 架盘天平：感量0.1mg。

4.4 容量瓶：25mL、100mL。

4.5 移液管：0.1mL、1mL、10mL、50mL。

5 加德纳色标溶液的配制

5.1 1～8号色标的配制

国家技术监督局1989-12-25批准

1990-11-01实施