

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1156—94

造 纸 板 皮

1994-08-19 发布

1995-05-01 实施

中华人民共和国林业部 发布

中华人民共和国林业
行业标准
造纸板皮

LY/T 1156—94

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电话:8522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 4 千字

1995年11月第一版 1995年11月第一次印刷

印数 1—1 500

*

书号: 155066·2-10142

*

标目 276—45

中华人民共和国林业行业标准

造纸板皮

LY/T 1156—94

1 主题内容与适用范围

本标准规定了造纸板皮的技术要求、质量指标和材积计量方法。

本标准适用于以木材为原料的制浆造纸厂(包括纸浆、浆粕、纸和纸板厂)所需造纸板皮。

2 技术要求

2.1 树种

见表1。

表1

制浆方法	原料种类	适用范围
硫酸盐法	针叶和阔叶树种	从高级纸到纸板都适用
亚硫酸盐法	云杉、冷杉、马尾松、云南松、杨木、桦木	各种高级纸、人纤浆粕
半化学法和化学机械法	杨木、桦木等阔叶树种	新闻纸、普通文化用纸、包装纸、纸板
热磨机械法	针叶和阔叶树种(落叶松除外)	普通印刷纸、新闻纸、毛巾纸、纸板、卫生纸

注：供货单位可根据用户要求，分别树种供应。如针、阔要求分开或红白松与落叶松分开，互混量不得超过总供量的5%。

2.2 尺寸

板皮长度自0.5 m以上，小头最小厚度自1 cm以上。

3 材质指标

3.1 树皮含量见表2。