


UDC 678.044  
G 71



# 中华人民共和国国家标准

GB 8829—88

## 硫化促进剂NOBS (N-氧二乙撑-2-苯骈噻唑次磺酰胺)

Vulcanization accelerator NOBS  
(N-oxydiethylene-2-benzothiazyl sulfenamide )

1988-02-23发布

1988-10-01实施

国家标准化局发布

# 中华人民共和国国家标准

UDC 678.044

## 硫化促进剂NOBS

(N-氧二乙撑-2-苯骈噻唑次磺酰胺)


GB 8829—88

Vulcanization accelerator NOBS

(N-oxydiethylene-2-benzothiazyl sulfenamide)

本标准适用于橡胶用硫化促进剂NOBS。

结构式:



分子式: C<sub>11</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O

分子量: 253.35 (按1983年国际原子量)

### 1 技术要求

1.1 外观: 淡黄色或橙黄色颗粒。

1.2 促进剂NOBS应符合下表要求:

指 标 名 称	指 标	
	一 级 品	合 格 品
初熔点, ℃	> 80	78
加热减量, %	< 0.5	0.5
灰分含量, %	≤ 0.3	0.4

### 2 试验方法

#### 2.1 熔点测定

将试样研细过100目筛,然后按HG 2—1234—79《防老剂、促进剂熔点测定》中电热法进行。

#### 2.2 加热减量测定

##### 2.2.1 使用仪器

- 电热恒温干燥箱: 温度波动范围为±2℃。
- 称量瓶: 直径φ50mm, 高30mm。
- 干燥器: 内盛变色硅胶或无水氯化钙。

##### 2.2.2 测定步骤

调解电热恒温干燥箱至50~55℃, 在此温度下预先将两个带盖的称量瓶与试样测定相同的步骤称重, 将试样放入于已知重量的此二称量瓶中, 铺平到厚3~5mm, 分别称取试样约3g(准确至0.0002g), 置于电热恒温干燥箱内上层, 打开瓶盖, 使称量瓶与干燥箱温度计水银球纵向距离不大于