



中华人民共和国国家标准

GB/T 23595.8—2025

LED 用稀土荧光粉试验方法 第 8 部分：高压加速老化性能的测定

Test methods of rare earth phosphors for LED—
Part 8: Determination of pressure cooker test property

2025-01-24 发布

2025-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 23595《LED 用稀土荧光粉试验方法》的第 8 部分。GB/T 23595 已经发布了以下部分：

- 第 1 部分：光谱的测定；
- 第 2 部分：相对亮度的测定；
- 第 3 部分：色品坐标的测定；
- 第 4 部分：高温高湿性能的测定；
- 第 5 部分：pH 值的测定；
- 第 6 部分：电导率的测定；
- 第 7 部分：热猝灭性能的测定；
- 第 8 部分：高压加速老化性能的测定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。

本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、江苏博睿光电股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、江西理工大学、包头稀土新材料技术研发中心。

本文件主要起草人：李彦峰、刘荣辉、陈观通、黄瑞甜、梁超、唐宗权、叶信宇、谢士会、白鹤、刘和连、徐会兵、陈晓霞、郝彦超、李晓龙。

引 言

随着半导体照明和显示领域技术不断发展,对荧光粉性能提出了更高的要求,现有技术已从仅使用蓝光 LED+黄色荧光粉发展成为使用紫外-蓝光 LED+蓝绿色/黄色/黄绿色/红色荧光粉,以及蓝光 LED+绿色/红色荧光粉,形成了包括石榴石结构铝酸盐黄色/黄绿色荧光粉、氮化物红色荧光粉、硅酸盐绿色/黄色荧光粉、氮氧化物蓝绿色荧光粉等主流体系的 LED 稀土荧光粉产品,其种类越来越丰富,综合性能要求越来越高,特别是对产品可靠性提出了新的要求。因此,面对众多的 LED 用稀土荧光粉产品以及技术更迭,有必要建立符合现有技术的统一评价方法。

GB/T 23595《LED 用稀土荧光粉试验方法》由 8 个部分构成:

- 第 1 部分:光谱的测定;
- 第 2 部分:相对亮度的测定;
- 第 3 部分:色品坐标的测定;
- 第 4 部分:高温高湿性能的测定;
- 第 5 部分:pH 值的测定;
- 第 6 部分:电导率的测定;
- 第 7 部分:热猝灭性能的测定;
- 第 8 部分:高压加速老化性能的测定。

LED 用稀土荧光粉试验方法

第 8 部分：高压加速老化性能的测定

1 范围

本文件描述了波长 350 nm~480 nm 紫外光到蓝光激发 LED 用稀土荧光粉高压加速老化性能的测定方法。

本文件适用于波长 350 nm~480 nm 紫外光到蓝光激发 LED 用稀土荧光粉高压加速老化性能的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5838.1 荧光粉 第 1 部分：术语

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

GB/T 5838.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

光(辐射)功率 **optical(radiant)power**

Φ_e

单位时间内通过某个特定面积的光线的功率。

3.2

色品坐标 **chromaticity coordinate**

根据 CIE 1931 标准色度观察者规则计算获得用来表征荧光粉被激发后发光颜色的一组参数。

3.3

色品坐标漂移 **chromaticity coordinate excursion**

D_{xy}

在 CIE 1931 坐标系中，一色品坐标与另一色品坐标的距离。

4 方法原理

荧光粉在高温高湿高压环境下发生加速老化，对原始荧光粉样品和处理过的荧光粉样品进行光(辐射)功率、色品坐标的测定，用光(辐射)功率变化幅度和色品坐标漂移来表征所测定的荧光粉的高压加速老化性能。