



# 中华人民共和国国家标准

GB 8762.7—88

## 荧光级氧化铕中氧化铈、氧化镨、 氧化钐、氧化钆和氧化镝量测定 化学光谱和直接光谱法

Europium oxide of phosphor grade—Determination of cerium  
oxide, praseodymium oxide, samarium oxide, gadolinium  
oxide and dysprosium oxide contents—  
Spectrochemical method and  
direct spectrographic method

1988-02-25 发布

1989-02-01 实施

国家标 准局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
荧光级氧化铕、氧化镨、  
氧化钐、氧化钆和氧化镝量测定  
化学光谱和直接光谱法

GB 8762.7—88

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1989 年 2 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

\*

书号：155066 · 1-23389

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 荧光级氧化铕中氧化铈、氧化镨、 氧化钐、氧化钆和氧化镝量测定 化学光谱和直接光谱法

UDC 661.866.1  
:543.062

GB 8762.7—88

Europium oxide of phosphor grade— Determination of cerium  
oxide, praseodymium oxide, samarium oxide, gadolinium  
oxide and dysprosium oxide contents—  
Spectrochemical method and  
direct spectrographic method

本标准适用于荧光级氧化铕中氧化铈、氧化镨、氧化钐、氧化钆和氧化镝量的同时测定。测定范围见表1。

表 1

%

氧化物	测定范围	
	化学光谱法	直接光谱法
氧化铈	0.000 08~0.001 5	—
氧化镨	0.000 08~0.001 5	—
氧化钐	0.000 20~0.001 0	0.001 0~0.008 0
氧化钆	0.000 20~0.001 0	0.001 0~0.008 0
氧化镝	0.000 20~0.001 0	0.001 0~0.008 0

本标准遵守 GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

化学光谱法：试样以盐酸溶解。在 pH2~3 盐酸介质中，用锌将铕(III)还原为铕(II)，继以 P507 萃淋树脂使之与杂质铈、镨、钐、钆、镝分离。富集于树脂上的杂质用盐酸(1+1)洗脱后，以石墨粉为缓冲剂，用直流电弧在氧氩气氛下激发，进行光谱测定。

直接光谱法：试样直接以石墨粉为缓冲剂，用直流电弧在氧氩气氛下激发，进行光谱测定。

### 2 试剂

- 2.1 氧化铕，各稀土杂质氧化物含量分别小于  $2 \times 10^{-5}$ %。
- 2.2 氧化铈，99.9%。
- 2.3 氧化镨，99.9%。
- 2.4 氧化钐，99.9%。
- 2.5 氧化钆，99.9%。
- 2.6 氧化镝，99.9%。
- 2.7 锌粉，40~80 目。