



中华人民共和国国家标准

GB/T 25137—2010

钛及钛合金锻件

Titanium and titanium alloy forgings

2010-09-26 发布

2011-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	2
3 术语和定义	2
4 采购信息	2
5 原材料及生产	4
6 化学成分	5
7 力学性能	10
8 无损检测	10
9 尺寸及许可偏差	10
10 表面质量	10
11 重复试验	10
12 数据修约规定	10
13 拒收	10
14 仲裁测试及分析	10
15 质量证明	10
16 包装及标识	11
附录 A (资料性附录) F-3 钛合金锻件的附加要求	12
附录 B (资料性附录) 钛合金牌号对照表	14

前　　言

本标准等同采用 ASTM B 381—2006a《钛及钛合金锻件标准规范》(英文版)。

本标准等同翻译 ASTM B 381—2006a, 为便于使用, 本标准作了如下编辑性修改:

——本标准名称改为《钛及钛合金锻件》;

——“本规范”一词改为“本标准”;

——将 1.2 条修改为:“以国际单位制为单位的数值为标准数值,圆括号内为英制单位数值”;

——删除第 17 章 关键词;

——增加了附录 B 钛合金牌号对照表。

本标准的附录 A、附录 B 均为资料性附录。

本标准由全国锻压标准化技术委员会(SAC/TC 74)提出并归口。

本标准起草单位:北京百慕航材高科技股份有限公司。

本标准主要起草人:魏竹民、李园春、范桂林、闫海、黄天娥。

钛及钛合金锻件

1 范围

1.1 本标准适用于下述 39 种牌号退火状态的钛及钛合金锻件：

- 1) F-1 纯钛；
- 2) F-2 纯钛；
- 3) F-2H 纯钛[最小抗拉强度为 400 MPa(58 ksi)的 F-2]；
- 4) F-3 纯钛；
- 5) F-4 纯钛；
- 6) F-5 钛合金(6%Al,4%V)；
- 7) F-6 钛合金(5%Al,2.5%Sn)；
- 8) F-7 纯钛+0.12%~0.25%Pd；
- 9) F-7H 纯钛+0.12%~0.25%Pd [最小抗拉强度为 400 MPa(58 ksi)的 F-7]；
- 10) F-9 钛合金(3%Al,2.5%V)；
- 11) F-11 纯钛+0.12%~0.25%Pd；
- 12) F-12 钛合金(0.3%Mo,0.8%Ni)；
- 13) F-13 钛合金(0.5%Ni,0.05%Ru)；
- 14) F-14 钛合金(0.5%Ni,0.05%Ru)；
- 15) F-15 钛合金(0.5%Ni,0.05%Ru)；
- 16) F-16 纯钛+0.04%~0.08%Pd；
- 17) F-16H 纯钛+0.04%~0.08%Pd [最小抗拉强度为 400 MPa(58 ksi)的 F-16]；
- 18) F-17 纯钛+0.04%~0.08%Pd；
- 19) F-18 钛合金(3%Al,2.5%V)+0.04%~0.08%Pd；
- 20) F-19 钛合金(3%Al,8%V,6%Cr,4%Zr,4%Mo)；
- 21) F-20 钛合金(3%Al,8%V,6%Cr,4%Zr,4%Mo)+0.04%~0.08%Pd；
- 22) F-21 钛合金(3%Al,2.7%Nb,15%Mo,0.25%Si)；
- 23) F-23 钛合金(6%Al,4%V,超低填隙元素 ELI)；
- 24) F-24 钛合金(6%Al,4%V)+0.04%~0.08%Pd；
- 25) F-25 钛合金(6%Al,4%V)+0.3%~0.8%Ni+0.04%~0.08%Pd；
- 26) F-26 纯钛+0.08%~0.14%Ru；
- 27) F-26H 纯钛+0.08%~0.14%Ru [最小抗拉强度为 400 MPa(58 ksi)的 F-26]；
- 28) F-27 纯钛+0.08%~0.14%Ru；
- 29) F-28 钛合金(3%Al,2.5%V+0.08%~0.14%Ru)；
- 30) F-29 钛合金(6%Al,4%V,超低填隙元素 ELI+0.08%~0.14%Ru)；
- 31) F-30 钛合金(0.3%Co,0.05%Pd)；
- 32) F-31 钛合金(0.3%Co,0.05%Pd)；
- 33) F-32 钛合金(5%Al,1%V,1%Sn,1%Zr,0.8%Mo)；
- 34) F-33 钛合金(0.4%Ni,0.015%Pd,0.025%Ru,0.15%Cr)；