

ICS 91.060.30  
Q 71  
备案号: 39326—2013



# 中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10951—2012

---

## 户外木地板耐久性试验方法

Field test for durability performance of wood decking

2013-01-23 发布

2013-09-01 实施

---

中华人民共和国商务部 发布

中华人民共和国国内贸易  
行 业 标 准  
户外木地板耐久性试验方法  
SB/T 10951—2012

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线: 010-51780168

010-68522006

2013年9月第一版

\*

书号: 155066·2-25962

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：木材节约发展中心、中国物流与采购联合会木材保护质量监督检验测试中心、中国木材保护工业协会、中国木材与木制品流通协会地板专业委员会、苏州中瑞嘉珩景观木业有限公司、上海大不同木业科技有限公司、北京天湖山环境艺术设计有限公司、绍兴奥林木材防腐技术有限公司、天津市华昊家园景观工程有限公司、北京盛华林木材保护科技有限公司、沈阳双德福景观建筑材料有限公司、扬州市怡人木业有限公司、杭州森岛建材有限公司、上海潮发木业有限公司、满洲里康思特景观木业有限责任公司

本标准主要起草人：唐镇忠、喻迺秋、陶以明、马守华、朱焱、黄凤武、李明月、吴建雄、陈金辉、黄国林、李惠明、章晓军、庄德恩、陈玉米、姚有涛、李佳峰、张文强、张少芳、沈长生、党文杰、戚仕龙。

# 户外木地板耐久性试验方法

## 1 范围

本标准规定了户外木地板耐久性的试验方法。  
本标准适用于不与地面接触的户外木地板耐久性测试。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13942.2—2009 木材耐久性能 第2部分:天然耐久性野外试验方法

GB/T 22102—2008 防腐木材

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**户外木地板 wood decking**

以木材或指接材为原材料加工制成,经过(或未经过)防腐、改性等处理,适用于户外环境中使用的木地板。

## 4 试样制备

4.1 试件规格为 600 mm(长)×150 mm(宽)×板厚。

4.2 同一试验条件的试件数量不少于 20 块。

4.3 试件及对照试件应无腐朽、死节、长霉、变色、虫害、树脂、斜纹理过多等明显缺陷。

4.4 对照试件的规格尺寸与试件一致。

4.5 对照试件为 CCA 或 ACQ 防腐处理的南方松或相近材种,防腐质量应满足 GB/T 22102—2008 表 1 中 C3 类使用分类要求。

4.6 试件及对照试件的标识应具有唯一性。标识在整个试验周期内应可辨认,可选用永久性油墨或者不锈钢材质标签。

## 5 试验场地选择

5.1 从我国热带、亚热带、暖温带和高山高原气候区选择一个或多个有代表性的试验场地。

5.2 试验场地应地势平坦,适当围栏,保证试验的长期进行。

5.3 场地选定后应长期保留,同一批试件不应随意更换试验地点。