

UDC 674.02 : 620.17
B 68



中华人民共和国国家标准

GB 1934.1—91

木材吸水性测定方法

Method for determination of the water
absorption of wood

1991-05-03 发布

1992-01-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB 1934.1—91

木材吸水性测定方法

代替 GB 1934—80

Method for determination of the water
absorption of wood

1 主题内容与适用范围

本标准规定了测定木材吸水性的试验设备、试样、试验步骤和结果计算。

本标准适用于木材无疵小试样的吸水性测定。

2 引用标准

GB 1928 木材物理力学试验方法总则

GB 1929 木材物理力学试材锯解及试样截取方法

GB 1931 木材含水率测定方法

3 原理

木材是多孔性的有机材料，具吸收其周围水分的能力。木材的吸水性，是当木材吸水至饱和或在规定时间内所吸水分，与全干木材质量的比率来表示。

4 试验设备

4.1 浸渍试样的容器

4.2 GB 1931 第3章规定的试验设备。

5 试样

5.1 试材锯解和试样截取按 GB 1929 第3章规定。

5.2 试样尺寸为 20 mm×20 mm×20 mm，试样制作要求和检查，按 GB 1928 第3章规定。

5.3 允许使用全干密度测定后的试样。

6 试验步骤

6.1 将试样放入烘箱内，开始温度 60℃保持约 4 h，然后按 GB 1931 第5.2~5.4 条进行烘干和称量，结果填写入附录 A(补充件)记录表中。

6.2 试样称量后，随即放入盛有蒸馏水的容器内，用不锈钢网，将试样压入水面以下，盖好容器。水的温度应保持在 20±2℃ 的范围内。

6.3 试样放入水中经 6 h，进行第一次称量，以后经 1、2、4、8、12、20 昼夜各称量一次，此后每隔 10 昼夜再次称量，至最后两次的含水率之差小于 5% 时，即可认为达到最大吸水率。

每次称量时，试样从容器中取出须用吸水纸吸去表面水分后再进行称量。容器内的蒸馏水必须保持清洁，一般每隔 4~5 昼夜更换一次。