

UDC 667.074.57

W 56



中华人民共和国国家标准

GB/T 15051-94

针刺地毯

Needle-punched carpet

1994-05-07发布

1994-12-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

GB/T 15051—94

针 刺 地 毯

Needle-punched carpet

1 主题内容与适用范围

本标准规定了针刺地毯产品的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于以丙纶、涤纶等合成短纤维为原料，在针刺机上用刺针穿刺纤网，使纤维相互缠结，并在毯背涂上粘合剂，经加热固合而制成的针刺地毯，以其他短纤维为原料制成的针刺地毯也可参照使用。

2 引用标准

- GB 3920 纺织品耐摩擦色牢度试验方法
- GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气
- GB 8170 数值修约规则
- GB 11049 铺地纺织品燃烧性能室温下片剂试验
- ZB W55 002 进口纺织品检验规程
- QB 1087 机制地毯 物理试验的取样和试样的截取法
- QB 1089 机制地毯厚度的试验方法
- QB 1091 地毯在动态负载下厚度减少的试验方法
- QB/T 1188 地毯质量的试验方法

3 术语

- 3.1 破损：损及毯体的破洞、撕裂、割伤等。
- 3.2 污渍：毯面沾有油污、色斑、锈斑、胶斑等。
- 3.3 条纹、花纹不清晰：毯面纹路缺陷或紊乱。
- 3.4 透胶：胶液渗至毯面。
- 3.5 涂胶不匀：毯背缺胶或胶层厚薄不匀。
- 3.6 毯边不良：毯边不平齐。
- 3.7 折痕：毯体有不可回复的条痕。
- 3.8 烤焦：毯体呈现熔缩、变色等焦灼痕。

4 产品分类

4.1 产品品种

针刺地毯按耐燃性能(水平法, 片剂)分为：普通针刺地毯(不耐燃,P)和耐燃针刺地毯(N)两类。
每类按毯面结构特征不同分为条纹、花纹、绒面、毡面四个品种。

4.2 产品规格