



# 中华人民共和国国家标准

GB 2550—92

## 焊接及切割用橡胶软管 氧气橡胶软管

Specification for hose for equipment for gas  
welding, cutting and related processes  
—Oxygen rubber hose

1992-06-09 发布

1993-06-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 焊接及切割用橡胶软管 氧气橡胶软管

GB 2550—92

代替 GB 2550—81

Specification for hose for equipment for gas  
welding, cutting and related processes  
—Oxygen rubber hose

本标准参照采用国际标准 ISO 3821—1977《焊接——类似气焊作业用柔性软管》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了氧气橡胶软管的技术要求和试验方法等。

本标准适用于-20~45℃环境中焊接和切割输送氧气用的橡胶软管(以下简称软管)。

### 2 引用标准

- GB 528 硫化橡胶拉伸性能的测定  
GB 1189 橡胶软管外观质量  
GB 3512 橡胶热空气老化试验方法  
GB 5563 胶管液压试验方法  
GB 9576 橡胶、塑料软管和软管组合件选择、贮存、使用和维修指南  
GB 9577 橡胶、塑料软管和软管组合件标志、包装和运输规则

### 3 产品结构和尺寸

#### 3.1 结构

软管应由内胶层、增强层和外胶层组成。

#### 3.2 规格尺寸

软管的规格尺寸及公差应符合表1的规定。

表 1

mm

公称尺寸及允差			胶层厚度不小于	
公称内径	内径允差	长度允差	内胶层	外胶层
6.3	±0.55			
8.0	±0.60			
10.0	±0.60	软管全长的 1%	1.5	1.2
12.5	±0.65			

注：软管的长度由供需双方协商解决。

#### 3.3 产品标记

标记内容：产品名称、规格、标准代号。

国家技术监督局 1992-06-09 批准

1993-06-01 实施