



中华人民共和国国家标准

GB 9339—88

反应染料与纤维素纤维结合键耐酸 耐碱性的测定方法

Determination of the acidic
or basic hydrolyzing properties on the linkage
between the reactive dyes and the cellulosic fibers

1988-06-14发布

1989-01-01实施

国家标准化局发布

中华人 民共 和 国
国 家 标 准
反应染料与纤维素纤维结合键耐酸
耐碱性的测定方法

GB 9339—88

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1989年 2月第一版 2004年 11月电子版制作

*

书号：155066·1-6137

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

反应染料与纤维素纤维结合键耐酸 耐碱性的测定方法

UDC 667.21
:677-84

GB 9339—88

Determination of the acidic
or basic hydrolyzing properties on the linkage
between the reactive dyes and the cellulosic fibers

1 主题内容和适用范围

本标准规定了反应染料与纤维素纤维结合键耐酸耐碱性的测定方法。

本标准适用于反应染料与纤维素纤维印染成品耐酸耐碱性的测定。

2 引用标准

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 251 评定沾色用灰色样卡

GB 2387 活性染料染色色光和强度的测定方法

GB 2388 活性染料印花色光和强度的测定方法

GB 4841.1 1:1 染料染色标准深度色卡

GB 7565 纺织品色牢度试验用贴衬织物规格:棉和粘纤

3 原理

将印染成品在一定的温度、时间下，按规定的浴比经酸、碱溶液浸渍，然后对贴衬织物进行沾色试验，用灰色样卡评定试样变色和贴衬织物的沾色程度，从而评定该染料与纤维素纤维结合键的耐酸耐碱性。

4 试剂和材料

4.1 乙酸(GB 676): 化学纯, 1% 溶液;

4.2 无水碳酸钠(GB 639): 化学纯, 2 g/L 溶液;

4.3 32×32 精炼漂白平纹细布;

4.4 贴衬:

4.4.1 棉布, 按 GB 7565 中规定, 每块约 10 cm×4 cm;

4.4.2 锦纶 21171-3 细布, 每块约 10 cm×4 cm。

5 仪器和设备

5.1 烧杯: 100 mL;

5.2 电热恒温水浴锅: 恒温范围 37~100 °C;

5.3 汗渍牢度仪;

5.4 电热恒温干燥箱;