

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 32003—94

涤麻纱（亚麻）

1994-10-07 发布

1995-04-01 实施

中国纺织总会 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国纺织
行业 标 准
涤 麻 纱 (亚 麻)
FZ/T 32003—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1995 年 7 月第一版

*

书号: 155066 • 2-9966

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68522006

涤麻纱 (亚麻)

1 主题内容与适用范围

本标准规定了亚麻(包括油纤两用亚麻)与涤纶混纺纱的产品品种规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等。

本标准适用于鉴定湿纺细纱机生产的涤麻煮练、漂白纱的品质和交接验收的统一规定。

2 引用标准

- GB/T 403 本色棉纱线试验方法
- GB 2910 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB 3916 单根纱线断裂强力和断裂伸长的测定
- FZ/T 32001 亚麻纱

3 产品品种规格

3.1 涤麻纱的粗细程度以特(tex)表示,即以 1 000 m 纱在公定回潮率时的重量克数表示。计算公式为:

$$\text{tex} = \frac{G}{L} \times 1\,000 \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中: tex——号数;
 L——长度,m;
 G——重量,g。

3.2 涤麻纱的公定回潮率以涤纶公定回潮率 0.4%及亚麻公定回潮率 10.5%按混纺比例加权平均计算。

常用涤麻纱的公定回潮率见表 1。

表 1

涤麻纱	混纺比	公定回潮率,%
涤纶/亚麻	65/35	3.935
涤纶/亚麻	50/50	5.450
涤纶/亚麻	35/65	6.965

3.3 涤麻纱的标准重量

3.3.1 100 m 涤麻纱在公定回潮率时的标准重量:

$$\text{标准重量(g)} = \frac{\text{特(tex)}}{10} \quad \dots\dots\dots(2)$$

3.3.2 100 m 涤麻纱的标准干燥重量: