

ICS 59.080.20
W 13

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14009—2005
代替 FZ/T 14009—1999

篷盖用维纶染色防水帆布

Water-proof canvas made of dyed vinylon for awning

2005-05-18 发布

2006-01-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

本标准根据 WTO/TBT 协议中关于标准制定的原则,按产品性能及应用中的实际需要制定。

本标准代替 FZ/T 14009—1999《篷盖用维纶染色防水帆布》。

本标准与 FZ/T 14009—1999 相比,主要改变如下:

1. 取消原来防水质量中的吊水高度、淋雨两项考核要求。
2. 将原来防水质量要求的静水压、沾水两项指标并入内在质量。取消防水质量词汇。
3. 沾水改为用“级”表示。
4. 增加相关的术语。
5. 取消原来要求中的断裂伸长率、水洗尺寸变化率。
6. 检验规则按 FZ/T 10005 执行。
7. 标志和包装按 FZ/T 10010 执行。
8. 取消原来的附录 C、附录 D、附录 E。

本标准在修订中参考采用美国范友生公司《梭织物的疵点分等标准》,本标准中优等品相当于国际先进水平,一等品相当于国际一般水平。

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会归口。

本标准起草单位:上海市纺织工业技术监督所。

本标准主要起草人:邵天乐。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——ZBW 75001—1985,FZ/T 14009—1999。

篷盖用维纶染色防水帆布

1 范围

本标准规定了以维纶短纤维为原料的篷盖用透气性的染色防水帆布的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于鉴定篷盖用透气性维纶短纤维染色防水帆布的品质(透气性本色维纶防水帆布可参照执行)。

本标准不适用于鉴定维纶涂层帆布的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB/T 4744 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验

GB/T 4745 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验

GB/T 411 棉印染布

FZ/T 10003 帆布织物试验方法

FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 线状

沿经向或纬向延伸,宽度不超过 0.5 cm 的疵点。

3.2 条状

沿经向或纬向延伸,宽度超过 0.5 cm 的疵点。

3.3 条花

沿经向延伸或断续散布,色泽有深有浅,两边又无明显界限的疵点。

3.4 同类布样

与生产实样属相同纤维原料及相同织物组织的布样。

3.5 参照样

与生产实样不相同纤维原料及不相同织物组织的布样。

4 分类

4.1 篷盖用维纶染色防水帆布按照织物的主要用途分为篷布用及盖布用织物两大类。

4.2 篷盖用维纶染色防水帆布的编号用三位数字表示。

第一位数字表示品种类别:

1——平纹组织;

2——经重平组织;