



中华人民共和国国家标准

GB/T 7702.21—1997

煤质颗粒活性炭试验方法 比表面积的测定

Standard test method for granular activated carbon from coal
—Determination of specific surface area

1997-12-03 发布

1998-06-01 实施

国家技术监督局发布

前　　言

本标准是根据美国试验与材料协会 ASTM D 3663—92《催化剂表面积试验方法》的标准制定的，在技术内容上非等效采用 ASTM D 3663—92 的标准内容。本标准是根据国家标准合订本《煤质颗粒活性炭》内容的要求，新增加的一个试验方法的标准。

本标准发布实施后与国家标准合订本《煤质颗粒活性炭》(GB/T 7701.1～7701.7—1997)配套使用。

本标准生效后，实施过渡期为一年。

本标准由中国兵器工业总公司提出。

本标准由中国兵器工业标准化研究所归口。

本标准起草单位：山西新华化工厂。

本标准主要起草人：李仁芳、张旭、王悦义、王建光、张丽荣。

本标准委托山西新华化工厂负责解释。

中华人民共和国国家标准

煤质颗粒活性炭试验方法 比表面积的测定

GB/T 7702.21—1997

Standard test method for granular activated carbon from coal
—Determination of specific surface area

1 范围

本标准规定了煤质颗粒活性炭比表面积测定所需试剂和仪器、测定步骤及测定结果的处理等内容。本标准适用于煤质颗粒活性炭比表面积的测定。

2 方法提要

对预先经真空脱气处理的活性炭试样，在-196℃下吸附氮气，利用 BET 方程(二常数公式)，根据单分子层吸附量及吸附质分子截面积，计算活性炭试样的比表面积。

3 试剂与材料

- 3.1 氮气：高纯氮气，纯度 99.99%。
- 3.2 无水乙醇：GB 678—90，分析纯。
- 3.3 溶剂汽油。
- 3.4 液氮。
- 3.5 真空脂。

4 仪器、装置

- 4.1 比表面积试验装置(采用低温氮容量法)。
- 4.2 真空脱气装置：300℃，1.33 Pa。
- 4.3 天平：感量 0.0001 g。
- 4.4 电热恒温干燥箱：0～300℃。
- 4.5 试样管及连接部件。
- 4.6 带盖称皿。
- 4.7 量杯：2 mL。
- 4.8 液氮冷阱。
- 4.9 液氮贮罐。
- 4.10 温度计：0～50℃。
- 4.11 干燥器：内装无水氯化钙或变色硅胶。

5 试样及其制备

对所送样品用四分法取出试样。