



# 中华人民共和国国家标准

GB 1717—86

## 颜料水悬浮液 pH 值的测定

Determination of pH value of an aqueous  
suspension of pigments

1986-08-26发布

1987-08-01实施

国家标准化局 批准

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**颜料水悬浮液pH值的测定**

GB 1717—86

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码：100045  
<http://www.bzcbs.com>  
电话：63787337、63787447  
1994 年 8 月第一版 2004 年 11 月电子版制作

\*

书号：15169·1-4698

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010) 68533533

中华人民共和国国家标准

UDC 667.622  
:543.06

## 颜料水悬浮液 pH 值的测定

GB 1717—86

Determination of pH value of an aqueous suspension of pigments

代替 GB 1717—79

本标准规定了测定颜料水悬浮液 pH 值的通用试验方法。

本标准等效采用国际标准 ISO 787/9—1981《颜料和体质颜料通用试验方法——第九部分：水悬浮液 pH 值的测定》。

注：当本通用方法适用于指定颜料或体质颜料时，只要在该颜料或体质颜料的产品标准中列入参照本方法的条款，并注明由于产品的特性需作的变更。仅当本通用方法不适用于某特定产品时，才应规定一个专用方法测定水悬浮液的 pH 值。

### 1 试剂

新鲜蒸馏水或用其他方法制备的至少有同等纯度的水。

将水在耐化学腐蚀玻璃容器中煮沸 5~10 min，冷却，冷却后的水应用碱石棉管或类似装置保护，以避免接触空气。宜立即使用，且存放时间不应超过 30 min。

### 2 仪器

2.1 玻璃容器，容积为 50 ml，由耐化学腐蚀玻璃制成，带磨口玻璃塞或橡皮塞。

容器在第一次使用前，必须用沸稀盐酸浸泡，然后用蒸馏水充分淋洗。

2.2 pH 测量装置，能测量到 0.1 单位，在试验温度下用已知 pH 值的缓冲液进行校正。

2.3 天平，精确至 0.01 g 或有更高精确度。

### 3 试验步骤

在室温下进行两份试样的平行试验。

在玻璃容器（2.1）中，用蒸馏水（第 1 章）制备 10%（m/m）颜料悬浮液，用塞子塞住容器，激烈地振荡 1 min，然后静置 5 min，移去塞子，测定悬浮液的 pH 值，准确到 0.1 单位。

如果颜料在水中不易分散，可使用润湿剂<sup>1)</sup>。当颜料不溶于乙醇时，可使用无水乙醇作润湿剂，其用量应尽可能少，最多为 5 ml。当颜料溶于乙醇时，可使用中性非离子型润湿剂。如 10 ml 0.01%（m/m）氧化乙烯缩合物，用空白试验测定润湿剂是否中性，如果使用润湿剂，应当减少水的体积，以保持得到 10%（m/m）悬浮液。

注：对于密度较低的颜料，浓度应低于 10%（m/m），且在试验报告中说明。

记录 pH 值，准确到 0.1 单位，记录悬浮液温度，准确到 1 °C。如果两份平行试样测定的 pH 值的差值大于 0.3 单位，则应重新测定。

### 4 结果的表示

计算两次测定值的平均值，准确到 0.1 单位。

采用说明：

1) ISO 787/9 规定使用中性的且不含吡啶的乙醇，本标准使用无水乙醇。