

中华人民共和国国家标准

GB/T 34508-2017

粉床电子束增材制造 TC4 合金材料

Additive manufacturing with TC4 alloys powder by bed electron beam melting

2017-10-14 发布 2018-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮 布 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准起草单位:西安赛隆金属材料有限责任公司、西北有色金属研究院、飞而康快速制造科技有限责任公司、西安赛特思迈钛业有限公司。

本标准主要起草人:朱纪磊、汤慧萍、贺卫卫、贾文鹏、王建、赵培、刘楠、楚瑞坤、王国栋、侯睿。

粉床电子束增材制造 TC4 合金材料

1 范围

本标准规定了粉床电子束选区熔化增材制造 TC4 合金材料的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存、质量证明书及合同(或订货单)内容等。

本标准适用于以粉床电子束选区熔化增材制造工艺制造的 TC4 合金致密材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
- GB/T 3850 致密烧结金属材料与硬质合金 密度测定方法
- GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法
- GB/T 4698(所有部分) 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法
- GB/T 5168 α-β 钛合金高低倍组织检验方法
- GB/T 6611 钛及钛合金术语和金相图谱

3 要求

3.1 供应状态

产品按供应状态分为成形态、退火态、固溶热处理态、时效热处理态、热等静压态。当需方对最终成形零件供应状态有特殊要求时,应由供需双方商定,并在合同(或订货单)中注明。

3.2 化学成分

产品的化学成分应符合表 1 的要求。

表 1 化学成分

化学成分(质量分数),%									
主要元素			杂质元素						
Ti	Al	V	Fe	С	N	Н	О	其他元素	
								单一	总和
余量	5.5~6.75	3.5~4.5	≤0.30	≤0.08	≪0.05	≤0.015	≪0.20	≤0.10	≤0.40
余量	5.5~6.5	3.5~4.5	≤0.25	≤0.08	€0.03	≤0.012	≪0.13	≤0.10	€0.30
	余量	Ti Al 余量 5.5~6.75	Ti Al V 余量 5.5~6.75 3.5~4.5	主要元素 Ti Al V Fe 余量 5.5~6.75 3.5~4.5 ≤0.30	主要元素 Ti Al V Fe C 余量 5.5~6.75 3.5~4.5 ≤0.30 ≤0.08	主要元素 Ti Al V Fe C N 余量 5.5~6.75 3.5~4.5 ≤0.30 ≤0.08 ≤0.05	主要元素	主要元素	主要元素 杂质元素 Ti Al V Fe C N H O 其他 余量 $5.5 \sim 6.75$ $3.5 \sim 4.5$ ≤ 0.30 ≤ 0.08 ≤ 0.05 ≤ 0.015 ≤ 0.20 ≤ 0.10

注: 需方对 N、H、O 等元素含量有特殊要求时,由供需双方协商确定。