



中华人民共和国国家标准

GB/T 6495.1—1996
idt IEC 904-1:1987

光伏器件 第1部分： 光伏电流-电压特性的测量

Photovoltaic devices Part 1:
Measurement of photovoltaic current-voltage
characteristics

1996-07-09发布

1997-01-01实施

国家技术监督局 发布

目 次

前言	I
IEC 前言	II
1 范围	1
2 一般测量要求	1
3 自然太阳光下测量	1
4 稳态模拟太阳光下测量	2
5 脉冲模拟太阳光下测量	2
6 测试报告	2

前　　言

本标准等同采用 IEC 904-1:1987《光伏器件 第 1 部分：光伏电流-电压特性的测量》。
国际电工委员会第 82 技术委员会：太阳光伏能源系统，于 1987 年至 1989 年间，先后发布了“光伏器件”方面的四项国际标准。除本标准外，还有：

IEC 904-2:1989《光伏器件 第 2 部分：标准太阳电池的要求》

IEC 904-3:1989《光伏器件 第 3 部分：地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》

IEC 891:1987《晶体硅光伏器件的 $I-V$ 实测特性的温度和辐照度修正方法》

这四项国际标准的主要内容在原国家标准 GB 6493—86《地面用标准太阳电池》和 6495—86《地面用太阳电池电性能测试方法》中已不同程度地包含。为了尽快适应国际贸易、技术和经济交流的需要，等同采用这四项国际标准，转化为我国标准是完全有基础的，也是适时的。

本标准从实施之日起，同时代替 GB 6493—86 和 GB 6495—86。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：西安交通大学。

本标准主要起草人：黄嘉豫等。

IEC 前 言

- 1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。
- 2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。
- 3) 为了促进国际上的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件可能的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准。IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

序 言

本标准由 IEC 第 82 技术委员会:太阳光伏能源系统制定。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告
82(CO)4	82(CO)8

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

中华人民共和国国家标准

光伏器件 第1部分： 光伏电流-电压特性的测量

GB/T 6495.1—1996
idt IEC 904-1:1987

代替 GB 6495—86 部分

Photovoltaic devices Part 1:
Measurement of photovoltaic current-voltage
characteristics

1 范围

本标准规定了在自然或模拟太阳光下，晶体硅光伏器件的电流-电压特性的测量方法。这些方法适用于单体太阳电池，太阳电池组合或平板式组件。

注

- 1 术语“样品”用来表示这类器件的任一种。
- 2 本方法仅适用于线性器件。

2 一般测量要求

- 2.1 测量辐照度应使用经过标定的标准太阳电池。标准太阳电池按将要出版的有关 IEC 标准规定。
- 2.2 标准太阳电池应具有与被测样品基本相同的相对光谱响应，并按将要出版的有关 IEC 标准来进行选择和标定。
- 2.3 标准太阳电池与被测样品的温度测量，准确度应为±1℃。如果标准太阳电池的实测温度与标定温度之差大于2℃，应对标定值按实测温度进行校正。
- 2.4 试样的有效面与标准太阳电池的有效面应在同一个平面内，偏差在±5°内。不得用准直筒。
- 2.5 测试接线见图1。
- 2.6 测量电压和电流时应从试样引出端上分别引出导线，电压和电流的测量准确度应达到±0.5%。
- 2.7 短路电流应在零电压条件下测量，即采用一个可变的偏压（最好是用电子学方法）来补偿外部串联电阻的电压降。另外，可以通过测量一个精密的、具有四端引线的固定电阻上的电压降来测量短路电流，条件是这个电压降不大于电池开路电压的3%，在这一电压范围内电流与电压呈线性关系，可以把曲线外推到零电压。
- 2.8 电压表的内阻应不低于20 kΩ/V。
- 2.9 测试所用的全部仪器都应经过检定，以保证达到测量所需的准确度。
- 2.10 辐照度和温度修正方法的准确度应定期检验如下：将被测样品在所选择的温度、辐照度水平上的实测性能与相应的外推数据作比较。

3 自然太阳光下测量

要在自然太阳光下测量，必须要在一次测量期间总辐照度（直接辐射+天空散射）的不稳定度不大于±1%。若要求测量结果仍以标准测试条件为参照，则辐照度应不低于800 W/m²。

测试步骤如下：