



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15104—94

---

## 装饰单板贴面人造板

Decorative veneered wood-based panel

1994-06-27 发布

1995-01-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15104—94

## 装饰单板贴面人造板

Decorative veneered wood-based panel

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了装饰单板贴面人造板(又称薄木贴面人造板)的术语、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于以天然木质装饰单板为饰面材料,以胶合板、刨花板、中密度纤维板和硬质纤维板为基材制成的未经涂饰加工的装饰单板贴面人造板。

### 2 引用标准

GB/T 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 4897 刨花板

GB/T 9846.1~9846.12 胶合板

GB/T 13009 热带阔叶树材普通胶合板

GB/T 13010 刨切单板

GB/T 11718.1~11718.10 中密度纤维板

GB/T 12626.1~12626.9 硬质纤维板

### 3 术语

#### 3.1 装饰单板贴面人造板 decorative veneered wood-based panel

利用天然木质装饰单板胶贴在胶合板、刨花板、中密度纤维板及硬质纤维板表面制成的板材。

#### 3.2 装饰单板 decorative veneer

优质木材用刨切或旋切加工方法制成的薄木片。

#### 3.3 I类装饰单板贴面人造板 type I decorative veneered wood-based panel

I类浸渍剥离试验合格,具有耐久、耐煮沸或蒸汽处理等性能的耐候型装饰单板贴面人造板,基材使用I类胶合板。

#### 3.4 II类装饰单板贴面人造板 type II decorative veneered wood-based panel

II类浸渍剥离试验合格,能在冷水中浸渍或经受短时间热水浸渍的耐水型装饰单板贴面人造板,基材使用I、II类胶合板。

#### 3.5 III类装饰单板贴面人造板 type III decorative veneered wood-based panel

III类浸渍剥离试验合格,能耐短期冷水浸渍的耐潮型装饰单板贴面人造板,基材可使用各类胶合板、刨花板、中密度纤维板及硬质纤维板。

### 4 分类

#### 4.1 按人造板基材品种分:

国家技术监督局1994-06-27批准

1995-01-01实施