

ICS 77.160  
H 72



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 10425—2002

---

## 烧结金属摩擦材料 表观硬度的测定

Sintered metal friction materials—Determination  
of apparent hardness

2002-04-09 发布

2002-10-01 实施

中 华 人 民 共 和 国   发 布  
国家质量监督检验检疫总局

## 前　　言

本标准是对 GB/T 10425—1989《烧结金属摩擦材料 表观硬度的测定》的修订。修订时,只对标准做编辑性修改,主要技术内容没有改变。

本标准自实施之日起代替 GB/T 10425—1989。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:北京市粉末冶金研究所。

本标准主要起草人:庞世倜、洪子华、郝英、印红羽、徐行。

本标准于 1989 年 2 月首次发布。

# 中华人民共和国国家标准

## 烧结金属摩擦材料 表观硬度的测定

GB/T 10425—2002

代替 GB/T 10425—1989

Sintered metal friction materials — Determination  
of apparent hardness

### 1 范围

本标准规定了烧结金属摩擦材料及制品的表观硬度测定方法。

本标准适用于烧结金属摩擦材料及摩擦层厚度不小于 0.7 mm 的带芯板烧结金属摩擦片表观硬度的测定。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 231—1984 金属布氏硬度试验方法

### 3 试验设备

试验仪器应符合 GB/T 231 的有关规定。

### 4 试样制备

4.1 试样的试验面应制成光滑平面,不应有氧化皮及外来污物,使压痕边缘足够清晰,以保证测量压痕直径的准确性。

4.2 试样厚度应不小于压痕深度的 8 倍。对于带芯板的烧结金属摩擦片,摩擦材料层厚度应不小于压痕深度的 5 倍。

### 5 试验方法

5.1 钢球直径、试验力、试验力保持时间应根据试样预期硬度和厚度按表 1 选择。

5.2 必须保证试验力作用方向与试验面垂直,试验过程中应平稳均匀地施加试验力,不得有冲击和振动。

5.3 压痕中心距试样边缘的距离不应小于压痕平均直径的 2.5 倍,相邻两个压痕的中心距不应小于压痕平均直径的 4 倍。试样的硬度小于 35 HBS 时,上述距离应分别为压痕平均直径的 3 倍和 6 倍。

5.4 试验后,试样边缘或其背面若有变形痕迹,则试验无效。此时应选用较小的试验力及相应直径的钢球重新试验。

5.5 应在两相互垂直方向测量压痕直径,用其算术平均值计算或按 GB/T 231—1984 的附录 C 查得布氏硬度值。