



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 9914.1—2001  
idt ISO 3344:1997

---

## 增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定

Test method for reinforcement products  
Part 1: Determination of moisture content

2001-05-11 发布

2001-12-01 实施

中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局发布

## 前　　言

本标准等同采用 ISO 3344:1997《增强制品 含水率的测定》，在技术内容上与该国际标准完全等同。

本标准是对 GB/T 11966—1989《纺织玻璃纤维含水率的测定》标准进行的修订，与 GB/T 11966—1989 的主要区别如下：

1. 适用范围更为广泛，除原标准覆盖的玻璃纤维制品，还包括了碳纤维或芳纶纤维生产的连续纤维纱、定长纤维纱、无捻粗纱、毡、织物等制品；
2. 调湿环境和要求有较大变化；
3. 试样尺寸和试样数量有所不同。

本标准是 GB/T 9914《增强制品试验方法》的第 1 部分。

GB/T 9914《增强制品试验方法》包括以下几部分：

第 1 部分(即 GB/T 9914.1)含水率的测定；

第 2 部分(即 GB/T 9914.2)玻璃纤维可燃物含量的测定；

第 3 部分(即 GB/T 9914.3)单位面积质量的测定。

本标准从生效之日起，同时代替 GB/T 11966—1989。

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准由全国玻璃纤维标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家玻璃纤维产品质量监督检验中心。

本标准主要起草人：高旭东、师卓、王玉梅、葛敦世、陈尚、鲁晓朝。

## ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是各国家标准机构(ISO 成员机构)的世界性联合组织。国际标准的制定、修订工作通常由 ISO 技术委员会进行。每个对技术委员会确立的项目感兴趣的成员机构,都有权参加该委员会的工作。与 ISO 有联系的政府性和非政府性国际组织也可参加这项工作。ISO 与国际电工委员会(IEC)在所有电工标准化事务方面紧密合作。

技术委员会通过的国际标准草案,提交各成员机构表决。作为国际标准发布至少需要 75% 的成员机构投票赞成。

国际标准 ISO 3344 由 ISO/TC 61 塑料技术委员会的 SC 13 复合材料和增强纤维分技术委员会制定。

本版本是第二版,取代第一版(ISO 3344:1977)。

# 中华人民共和国国家标准

## 增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定

GB/T 9914.1—2001  
idt ISO 3344:1997

代替 GB/T 11966—1989

Test method for reinforcement products  
Part 1:Determination of moisture content

### 1 范围

本标准规定了玻璃纤维、碳纤维和芳纶纤维制品含水率的测定方法。

本标准适用于连续纤维纱、定长纤维纱、无捻粗纱、短切原丝、毡、织物和其它增强制品。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 18374—2001 增强材料术语及定义

### 3 定义

本标准涉及的术语及定义按 GB/T 18374 的规定。

### 4 原理

在标准室温下，使试样置于 105℃ 温度下干燥，称取干燥前后的试样质量，通过计算得到含水率。

### 5 仪器

5.1 通风烘箱：空气置换率(20~50)次/小时，温度能控制在 105℃±3℃ 或所选择温度±3℃。

5.2 干燥器：内装合适的干燥剂，如硅胶、氯化钙或五氧化二磷。

5.3 试样皿：由耐热材料制成，能使试样表面有最大的空气流通，并能防止试样的损失。如陶瓷坩埚或不锈钢网篮等。

5.4 不锈钢夹钳：用于夹持试样和试样皿。

5.5 天平：精确至 0.1 mg。

5.6 抛光金属模板和合适的剪切工具：如刀、剪刀或圆盘刀（用于机织物和毡）。

5.7 具塞称量瓶：用于芳纶纤维纱线称量或估计含水率超过 0.2% 的试样称量（如从卷装中心取出的试样或含水短切原丝试样）。

### 6 取样与试样数量

#### 6.1 取样

除非产品规范或测试委托人另有要求，取样应按下列规定进行。

##### 6.1.1 连续纤维纱、短纤纱、无捻粗纱