

ICS 81.040  
Q 33



# 中华人民共和国国家标准

GB 4871—1995

---

## 普通平板玻璃

Sheet glass

1995-11-30 发布

1996-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 普通平板玻璃

Sheet glass

GB 4871—1995

代替 GB 4871—85

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了普通平板玻璃的分类、尺寸、技术要求、检验方法、检验规则、包装及标志、贮存和运输。

本标准适用于拉引法生产的,用于建筑和其他方面的普通平板玻璃。

### 2 引用标准

GB 1216 外径千分尺

GB 2680 平板玻璃可见光总透过率测定方法

GB/T 6382.1 平板玻璃集装器具 架式集装器及其试验方法

GB/T 6382.2 平板玻璃集装器具 箱式集装器及其试验方法

JC/T 513 平板玻璃木箱包装

JB 2546 钢直尺

### 3 分类

3.1 按厚度分:2、3、4、5 mm 四类。

3.2 按等级分:优等品、一等品、合格品三类。

### 4 尺寸

玻璃板应为矩形,尺寸一般不小于 600 mm×400 mm。

### 5 技术要求

5.1 厚度偏差应符合表 1 规定。

表 1

mm

厚度	允许偏差
2	±0.20
3	±0.20
4	±0.20
5	±0.25

5.2 尺寸偏差,长 1 500 mm 以内(含 1 500 mm)不得超过±3 mm,长超过 1 500 mm 不得超过±4 mm。

国家技术监督局 1995-11-30 批准

1996-08-01 实施