



中华人民共和国国家标准

GB/T 9966.3—2001
代替 GB/T 9966.3—1988

天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、 吸水率试验方法

Test methods for natural facing stones—
Part 3: Test methods for bulk density, true density,
true porosity and water absorption

2001-12-30 发布

2002-08-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

前　　言

本标准中吸水率、体积密度试验方法等效采用美国 ASTM C97:1996《规格石材吸水率、体积密度试验方法》。

本标准是对 GB/T 9966.3—1988《天然饰面石材试验方法　体积密度、真密度、真气孔率吸水率试验方法》的修订,与原标准的主要技术内容一致。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 9966.3—1988。

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准由国家建筑材料工业局人工晶体研究所归口。

本标准起草单位:国家建筑材料工业局人工晶体研究所。

本标准参加起草单位:东莞环球云石工艺厂有限公司、北京北方建磊装饰装修中心、北京弘高建筑装饰设计工程有限公司。

本标准主要起草人:赫延明、王景祥、郑春歧、刘武强、肖建平、胡家奇、何宁。

中华人民共和国国家标准

天然饰面石材试验方法

第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、 吸水率试验方法

代替 GB/T 9966.3—1988

Test methods for natural facing stones—
Part 3: Test methods for bulk density, true density,
true porosity and water absorption

1 范围

本标准规定了天然饰面石材的体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验所用的设备及量具、试样、试验步骤、结果计算和试验报告。

本标准适用于天然饰面石材的体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验。

2 设备及量具

- 2.1 干燥箱：温度可控制在 $105^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 范围内。
- 2.2 天平：最大称量 1 000 g，感量 10 mg；最大称量 200 g，感量 1 mg。
- 2.3 比重瓶：容积 25 mL～30 mL。
- 2.4 标准筛：63 μm 。

3 试样

3.1 体积密度、吸水率试样：试样为边长 50 mm 的正方体或直径、高度均为 50 mm 的圆柱体，尺寸偏差 ± 0.5 mm。每组五块。试样不允许有裂纹。

3.2 真密度、真气孔率试样：取洁净样品 1 000 g 左右并将其破碎成小于 5 mm 的颗粒；以四分法缩分到 150 g，再用瓷研钵研磨成可通过 63 μm 标准筛的粉末。

4 试验步骤

4.1 体积密度、吸水率

4.1.1 将试样置于 $105^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的干燥箱内干燥至恒重，连续两次质量之差小于 0.02%，放入干燥器中冷却至室温。称其质量(m_0)，精确至 0.02 g。

4.1.2 将试样放在 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的蒸馏水中浸泡 48 h 后取出，用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分。立即称其质量(m_1)，精确至 0.02 g。

4.1.3 立即将水饱和的试样置于网篮中并将网篮与试样一起浸入 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的蒸馏水中，称其试样在水中质量(m_2)（注意在称量时须先小心除去附着在网篮和试样上的气泡），精确至 0.02 g。称量装置见图 1。

4.2 真密度、真气孔率

4.2.1 将试样装入称量瓶中，放入 $105^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的干燥箱内干燥 4 h 以上，取出，放入干燥器中冷却至室