



中华人民共和国国家标准

GB/T 3389.5—1995

压电陶瓷材料性能测试方法 圆片厚度伸缩振动模式

Test methods for the properties of
piezoelectric ceramics—
Thickness extension vibration mode for disk

1995-07-24发布

1996-04-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

压电陶瓷材料性能测试方法 GB/T 3389.5—1995
圆片厚度伸缩振动模式 代替 GB 3389.5—82

Test methods for the properties of
piezoelectric ceramics—
Thickness extension vibration mode for disk

1 主题内容与适用范围

本标准规定了压电陶瓷圆片厚度伸缩振动模式材料性能测试方法。

本标准适用于机械品质因数 Q_m 大于 50 的压电陶瓷圆片厚度伸缩振动模式材料性能的测试。

2 引用标准

GB 2413 压电陶瓷材料体积密度测量方法

GB 2414 压电陶瓷材料性能测试方法 圆片的径向伸缩振动、长条的横向长度伸缩振动

GB 3389.1 压电陶瓷材料性能测试方法常用名词术语

GB 11320 低机械品质因数压电陶瓷材料性能的测试

3 术语、符号、代号

本标准所采用的术语、符号、代号符合 GB 3389.1 的规定。

4 测试方法

4.1 方法原理

在电学短路条件下,全电极压电陶瓷圆片厚度伸缩振动模的频率方程为:

$$\operatorname{tg}x = X/k_t^2 \quad (1)$$

式中: k_t ——厚度伸缩振动机电耦合系数;

X ——归一化频率。

$$X = \frac{\omega \cdot t}{v_t^p} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{f_{si}}{f_p} \quad (2)$$

式中: ω ——角频率 ($\omega = 2\pi f$), rad/s;

t ——振子厚度, m;

v_t^p ——厚向声速, m/s;

f_{si} ——基频或泛音频率 ($i=1, 3, 5, 7$), Hz;

f_p ——基波并联谐振频率, Hz。

解超越方程式(1),可得到一系列根,每个根相应于一个谐振频率,通过泛音比 f_{si}/f_{s1} 可以确定振子的厚度伸缩振动机电耦合系数 k_t 及其它相关参数。泛音比 f_{si}/f_{s1} 与耦合系数 k_t 的对应关系见表 1。泛音频率与基波并联谐振频率之比 f_{si}/f_p 与耦合系数 k_t 的对应关系见表 2。