

UDC 669.74'782 : 543.062
H 11



中华人民共和国国家标准

GB 5686.8—88

锰 硅 合 金 化 学 分 析 方 法 燃 烧 中 和 滴 定 法 测 定 硫 量

Methods for chemical analysis of silicomanganese alloy
The combustion-neutralization titration method
for the determination of sulfur content

1988-02-21 发布

1989-03-01 实施

国 家 标 准 局 发 布

中华人民共和国国家标准

锰硅合金化学分析方法 燃烧中和滴定法测定硫量

UDC 669.74' 782
·543.062

GB 5686.8—88

Methods for chemical analysis of silicomanganese alloy
The combustion-neutralization titration method
for the determination of sulfur content

本标准适用于锰硅合金中硫量的测定。测定范围:0.015%~0.045%。

本标准遵守 GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

1 方法提要

试样在高温下通氧燃烧,使硫全部氧化为二氧化硫,吸收于过氧化氢溶液中,使其成为硫酸,用氢氧化钠标准溶液滴定。

2 试剂及材料

本标准中所用水均为煮沸驱尽二氧化碳并已冷却的蒸馏水。

- 2.1 氧气:纯度大于99.5%。
- 2.2 高温燃烧管: $\phi \times L$, mm; 20~24×600。
- 2.3 瓷舟:预先在1400℃的高温燃烧管中通氧灼烧5 min,冷却备用。
- 2.4 高纯五氧化二钒:硫量小于0.0015%。
- 2.5 锡粒:硫量小于0.0015%。
- 2.6 硅胶、活性氧化铝或高氯酸镁。
- 2.7 碱石灰或氢氧化钠:粒状。
- 2.8 铬酸饱和硫酸:于硫酸(ρ 1.84 g/mL)中加入重铬酸钾或无水铬酸使其饱和,使用其上部澄清溶液。
- 2.9 吸收液:移取3.5 mL过氧化氢(30%)用水稀释至1000 mL,混匀。
- 2.10 混合指示剂:称取0.125 g甲基红和0.083 g次甲基蓝用无水乙醇溶解并稀释至100 mL。
- 2.11 氨基磺酸标准溶液。

称取约0.1000 g(精确至0.1 mg)预先在真空硫酸干燥器中干燥约48 h、纯度大于99.90%的氨基磺酸(NH₂SO₃H)于300 mL烧杯中,用30 mL水使之完全溶解,移入500 mL棕色容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。

- 2.12 氢氧化钠标准溶液: $c(\text{NaOH})=0.005 \text{ mol/L}$

2.12.1 配制

称取0.2000 g氢氧化钠溶解于1000 mL水中,加入1 mL新配制的氢氧化钡饱和溶液,混匀,隔绝二氧化碳放置2~3日,使用时取上部澄清溶液。

2.12.2 标定

移取20.00 mL氨基磺酸标准溶液(2.11)于250 mL锥形瓶中,加入100 mL水,加入10滴溴百里