



中华人民共和国国家标准

GB 8362 -- 87

钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法

Retained austenite in steel—Quantitative determination
—Method of X-ray diffractometer

1987-12-07发布

1989-01-01实施

国家标准化局发布

中华人民共和国国家标准

钢中残余奥氏体定量测定 X射线衍射仪法

UDC 669.14 : 620
.183.6

GB 8362-87

Retained austenite in steel— Quantitative determination — Method of X-ray diffractometer

本标准适用于X射线衍射法定量测定中、低碳钢和中、低碳低合金钢中残余奥氏体的含量。

1 原理及计算公式

根据 X 射线衍射原理, 某物相的 X 射线衍射线累积强度随该相在试样中的相对含量的增加而提高。本标准用所选定的马氏体相及奥氏体相衍射线的累积强度, 代入下列公式, 计算钢中残余奥氏体相的体积分数:

式中： V_A ——钢中奥氏体相的体积分数；

V_c ——钢中碳化物相总量的体积分数；

$I_{M(hkl)}$ —— 钢中马氏体 $(hkl)_i$ 晶面衍射线的累积强度;

$I_{A(hkl)}$ ——钢中奥氏体 (hkl) 晶面衍射线的累积强度；

G ——奥氏体 $(hkl)_1$ 晶面与马氏体 $(hkl)_2$ 晶面所对应的强度有关因子之比,是 $G_{M(hkl)}$ 的简单子。

式中: $(L \cdot P)$ —— 洛伦兹 - 偏振因子;

P ——有关晶面的多重性因子;

e^{-2M} —— 德拜 - 瓦洛温度因子;

$|F|^2$ —— 结构因子;

V ——单位晶胞的体积；

M —— 马氏体相:

A —— 奥氏体相。

2 仪器设备及要求

执行本标准所用 X 射线衍射仪的综合稳定度必须优于 1% (见附录 A)。

中华人民共和国冶金工业部 1987-11-14 批准

1989-01-01 実施