

# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 746.9—2010

---

## 无铅锡基焊料化学分析方法 第 9 部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法和 **Na<sub>2</sub>EDTA 滴定法**

Methods for chemical analysis of lead-free tin-based solders—  
Part 9: Determination of zinc content—  
Flame atomic absorption spectrometric method and  
Na<sub>2</sub>EDTA titrimetric method

2010-11-22 发布

2011-03-01 实施

---

## 前 言

YS/T 746《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为 17 部分：

- 第 1 部分 锡含量的测定 焦性没食子酸解蔽-硝酸铅滴定法
- 第 2 部分 银含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法
- 第 3 部分 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法
- 第 4 部分 铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 5 部分 铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和 Na<sub>2</sub>EDTA 滴定法
- 第 6 部分 铈含量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 7 部分 铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 8 部分 砷含量的测定 砷铈钼蓝分光光度法
- 第 9 部分 锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法和 Na<sub>2</sub>EDTA 滴定法
- 第 10 部分 铝含量的测定 电热原子吸收光谱法
- 第 11 部分 镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 12 部分 铟含量的测定 Na<sub>2</sub>EDTA 滴定法
- 第 13 部分 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 14 部分 磷含量的测定 结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法
- 第 15 部分 锑含量的测定 水杨基荧光酮分光光度法
- 第 16 部分 稀土含量的测定 偶氮胂Ⅲ分光光度法
- 第 17 部分 银、铜、铅、铋、铈、铁、砷、锌、铝、镉、镍、铟含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

本部分为第 9 部分。

本部分是按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分起草单位：云南锡业集团有限责任公司。

本部分参加起草单位：广西华锡集团股份有限公司、云南华联锌铟股份有限公司。

本部分主要起草人：丁锡波、达刘生、徐登琼、何志甲、黄小美、陆丽飞、王巨平、马艳、普丽、谢彩飞、王梅、杨绍辉。

# 无铅锡基焊料化学分析方法

## 第9部分：锌含量的测定

### 火焰原子吸收光谱法和 Na<sub>2</sub>EDTA 滴定法

#### 方法1 火焰原子吸收光谱法

#### 1 范围

YS/T 746 本部分规定了无铅锡基焊料中锌含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中锌含量的测定。测定范围：0.001 0%~0.100%。

#### 2 方法提要

试料以盐酸-过氧化氢溶解，以盐酸-氢溴酸挥发排除锡、锑，在硝酸介质中，于火焰原子吸收光谱仪波长 213.9 nm 处，用火焰原子化器、空气-乙炔火焰，测量锌的吸光度。

#### 3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 盐酸( $\rho$ 1.19 g/mL)，优级纯。

3.2 硝酸( $\rho$ 1.42 g/mL)，优级纯。

3.3 过氧化氢(30%)。

3.4 氢溴酸( $\rho$ 1.49 g/mL)。

3.5 硝酸(1+1)。

3.6 盐酸-氢溴酸(1+1)。

3.7 锌标准贮存液：准确称取 0.100 0 g 金属锌( $\geq 99.99\%$ )，置于 200 mL 无锌烧杯中，加入 20 mL 硝酸(3.5)，盖上表皿，微热溶解，冷却至室温，移入 1 000 mL 容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，移入塑料瓶中贮存。此溶液 1 mL 含 100  $\mu$ g 锌。

3.8 锌标准溶液：移取 10.00 mL 锌标准贮存溶液(3.7)于 100 mL 容量瓶中，加入 2 mL 硝酸(3.2)用水稀释至刻度，混匀，移入塑料瓶中贮存，此溶液 1 mL 含 10  $\mu$ g 锌。

#### 4 仪器

原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，锌的特征浓度应不大于 0.01  $\mu$ g/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%；用最低浓度的标准溶液(不是“零”浓度标准溶液)测量 10 次吸光度，其标准偏差应不超过最高