

UDC 666.223.01
N 05



中华人民共和国国家标准

GB/T 15489.6—1995

滤光玻璃测试方法 荧光特性

Colour filter glass test methods
Fluorescence characteristic

1995-01-13 发布

1995-09-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
滤光玻璃测试方法
荧光特性

GB/T 15489.6—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1995 年 7 月第一版 2006 年 4 月电子版制作

*

书号：155066 · 1-25011

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

滤光玻璃测试方法 荧光特性

GB/T 15489.6—1995

Colour filter glass test methods
Fluorescence characteristic

1 主题内容与适用范围

本标准规定了滤光玻璃荧光特性的测试仪器、步骤和数据处理方法。

本标准适用于滤光玻璃荧光特性的测试。

2 测试原理

根据物质的结构,部分滤光玻璃中含有一定的荧光物质。荧光物质在一定辐射能量的照射下,发射出一定波长的荧光。发射出的荧光经单色器后由探测器接收,从而测出样品的荧光特性。

3 测试仪器

荧光分光光度计

波长范围:200~900 nm

波长准确度: ± 0.3 nm

波长分辨率:0.2 nm

灵敏度:信噪比($S:N$)不低于 20

4 样品要求

内在质量应无肉眼可见的条纹、气泡和结石,样品规格按仪器的样品架大小而定。

加工要求为激发光入射端面和荧光出射端面抛光,表面粗糙度 R_a 为 0.05 μm。其余四个面细磨。

5 测试步骤

5.1 调试和校正仪器,使其进入正常工作状态。

5.2 打开样品室盖子,将样品装入样品架中,关上样品室盖子。

5.3 将接收波长设置在 200 nm 处,激发部分单色器设置在不分光的空档位置。然后对接收部分进行连续的波长预扫描,探测出样品发射最强谱线的峰值波长。

5.4 将激发光波长设置在 200 nm 处,接收波长固定在第 5.3 条探测出的峰值波长处。然后对激发光进行连续的波长预扫描,当波长扫描到快接近固定的接收波长时,停止扫描,仪器自动地探测出最佳的激发光波长。

5.5 将激发光波长固定在第 5.4 条探测出的最佳激发光波长处,然后对接收部分进行测试扫描,绘出样品受激发射的光谱曲线。在光谱曲线上找出最强谱线的峰值波长 λ_{EM} ,同时量出半波峰宽度 $\Delta\lambda$ 。

5.6 将接收波长设置在 λ_{EM} 处。在小于 λ_{EM} 值的波长范围内,对激发光进行测试扫描。绘出激发光光谱