



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 252.2—2007
代替 YS/T 252.2—1994

高镍锍化学分析方法 铁量的测定 硫基水杨酸光度法

Methods for chemical analysis of nickel matte—
Determination of iron content—
Sulfosalicylic acid photometric method

2007-04-13 发布

2007-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

YS/T 252《高镍锍化学分析方法》分为五个部分：

YS/T 252.1	高镍锍化学分析方法	镍量的测定	丁二酮肟重量法
YS/T 252.2	高镍锍化学分析方法	铁量的测定	碘基水杨酸光度法
YS/T 252.3	高镍锍化学分析方法	钴量的测定	火焰原子吸收光谱法
YS/T 252.4	高镍锍化学分析方法	铜量的测定	硫代硫酸钠滴定法
YS/T 252.5	高镍锍化学分析方法	硫量的测定	燃烧-中和滴定法

本部分为第2部分。

本部分代替YS/T 252.2—1994《碘基水杨酸光度法测定铁量》。与YS/T 252.2—1994相比,本部分主要有如下变化:

- 试料量由根据铁含量称取0.200 g或0.500 g调整为0.400 g;
- 试液分取体积由2.00 mL修改为10.00 mL;
- 比色皿由3 cm调整为1 cm;
- 工作曲线范围由(0~0.5) mg/100 mL调整为(0~1.5) mg/100 mL;
- 增加了重复性限,补充了质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由广州有色金属研究院、北京矿冶研究总院参加起草。

本部分主要起草人:刘海东、喻生洁、林秀英、赵军锋、朱玉强。

本部分主要验证人:戴凤英、麦丽碧、张永进、李培、阮桂色。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替的历次版本标准发布情况为:

- GB 5194.2—1985;
- YS/T 252.2—1994。

高镍锍化学分析方法

铁量的测定 碘基水杨酸光度法

1 范围

本部分规定了高镍锍中铁量的测定方法。

本部分适用于高镍锍中铁量的测定。测定范围:0.5%~7%。

2 方法提要

试料用盐酸、硝酸-氯酸钾饱和溶液分解,在 pH1.5~pH3.0 盐酸介质中,铁(Ⅲ)与碘基水杨酸生成红褐色络合物,于分光光度计波长 545 nm 处测量其吸光度,按标准曲线法计算铁量。

3 试剂

3.1 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。

3.2 盐酸(1+3)。

3.3 硝酸(ρ 1.42 g/mL)。

3.4 氨水(1+3)。

3.5 硝酸-氯酸钾饱和溶液:将氯酸钾溶解于硝酸(3.3)中直至饱和。

3.6 碘基水杨酸溶液(100 g/L):称取 10 g 碘基水杨酸溶于水并稀释至 100 mL,用氨水(3.4)调至 pH2 左右。

3.7 铁标准溶液:称取 0.150 0 g 金属铁(铁的质量分数 \geqslant 99.9%),置于 250 mL 烧杯中,加入 20 mL 硝酸(1+1),加热使其完全溶解,煮沸驱除氮的氧化物,取下,冷却至室温,移入 1 000 mL 容量瓶中,以水定容。此溶液 1 mL 含 0.15 mg 铁。

4 仪器

分光光度计。

5 分析步骤

5.1 试料

称取 0.400 g 试样,精确至 0.000 1 g。

5.2 空白试验

随同试料做空白试验。

5.3 测定

5.3.1 将试料(5.1)置于 400 mL 烧杯中,加入少量水润湿,加入 10 mL 盐酸(3.1),盖上表面皿,低温加热溶解并蒸发至体积约 2 mL,冷却,加入 20 mL 硝酸-氯酸钾饱和溶液(3.5),加热溶解并蒸发至体积为 2 mL~3 mL,冷却。用约 20 mL 水洗涤表面皿及杯壁,加热煮沸溶解盐类,冷却至室温。移入 200 mL 容量瓶中,以水定容。

5.3.2 分取 10.00 mL 试液(5.3.1)于 100 mL 容量瓶中,加 60 mL 水,用氨水(3.4)和盐酸(3.2)调至 pH1.5~pH3.0(可用 pH0.5~pH5.0 的精密试纸检查),加入 10 mL 碘基水杨酸溶液(3.6),混匀,放置 5 min~10 min,以水定容。