

UDC 678.744.7 : 543.06
G 31



中华人民共和国国家标准

GB 12010.12—89

聚乙烯醇树脂透明度测定方法

Determination for transparency of polyvinyl alcohol resins

1989-12-25 发布

1990-11-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
聚乙 烯 醇 树 脂 透 明 度 测 定 方 法

GB 12010.12—89

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1990 年 12 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-25659

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

GB 12010.12—89

聚乙烯醇树脂透明度测定方法

Determination for transparency of polyvinyl alcohol resins

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用分光光度计测定聚乙烯醇树脂水溶液透明度的方法。

本标准适用于测定聚乙烯醇树脂 4% 水溶液的透明度。

2 原理

从光源发出的白光经过棱镜，得到波长范围很窄的单色光，此单色光通过比色皿和光亮调节器射到光电池上，在检流计上读出透明度。

3 仪器

3.1 分光光度计：准确度为 1%。

3.2 恒温水浴：30±1℃。

3.3 天平：感量 0.1 g。

3.4 三角瓶：500 mL，磨口。

3.5 移液管：100 mL, 10 mL。

3.6 滴定管：5 mL, 最小刻度 0.1 mL。

3.7 回流冷凝器：300 mm, 球形。

3.8 烘箱：温控精度±2℃。

3.9 温度计：分度值 1℃。

4 试样

4.1 4%溶液的配制

称取试样 12 g，放入三角瓶中，用 100 mL 移液管及 50 mL 滴定管加水，加到所需水量后，将三角瓶接上球形冷凝器。加热溶解，冷至室温，配制成 4% 浓度的溶液，于 30±0.1℃ 水浴中恒温 30 min 待用。

加水量按下式计算：

$$V = \frac{12 \times (100 - x_1)}{c} - 12$$

式中：V —— 加水量，mL；

x_1 —— 挥发分含量，%；

c —— 规定的溶液浓度，4%。

5 操作步骤

5.1 接通稳压电源，使仪器稳定 10 min。

国家技术监督局 1989-12-25 批准

1990-11-01 实施