

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 281.18—2011

钴化学分析方法 第 18 部分：钠量的测定 火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of cobalt—
Part 18: Determination of sodium content—
Flame atomic absorption spectrometry

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国有色金属
行业标准
钴化学分析方法
第 18 部分：钠量的测定
火焰原子吸收光谱法
YS/T 281.18—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012 年 8 月第一版

*

书号: 155066 · 2-23880

版权专有 侵权必究

前 言

YS/T 281《钴化学分析方法》共分为如下 20 个部分：

- 第 1 部分：铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法
- 第 2 部分：铝量的测定 铬天青 S 分光光度法
- 第 3 部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法
- 第 4 部分：砷量的测定 钼蓝分光光度法
- 第 5 部分：磷量的测定 钼蓝分光光度法
- 第 6 部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 7 部分：锌量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 8 部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 9 部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 10 部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 11 部分：铜、锰量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 12 部分：砷、锑、铋、锡、铅量的测定 电热原子吸收光谱法
- 第 13 部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
- 第 14 部分：碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法
- 第 15 部分：砷、锑、铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
- 第 16 部分：砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定 直流电弧原子发射光谱法
- 第 17 部分：铝、锰、镍、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法
- 第 18 部分：钠量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 19 部分：钙、镁、锰、铁、镉、锌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
- 第 20 部分：氧量的测定 脉冲-红外吸收法

本部分为 YS/T 281 的第 18 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位：金川集团有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分负责起草单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司。

本部分参加起草单位：江苏凯力克钴业股份有限公司、金川集团有限公司、浙江华友钴业股份有限公司。

本部分主要起草人：王莉、张翔、许开华、伍一根、吕庆成、张继红、朱震清、谢柏华。

钴化学分析方法

第 18 部分：钠量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告：使用本标准的人员应有正规实验室工作的经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

YS/T 281 的本部分规定了钴中钠含量的测定方法。

本部分适用于钴中钠含量的测定。测定范围：0.001%~0.06%。

2 方法原理

试料用硝酸溶解，在稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪 589.0 nm 处测量其吸光度。在标准溶液中应含有与试料溶液相同浓度的钴基体。

3 试剂

如无特殊说明，所用试剂均为分析纯试剂，制备溶液和分析用水均为二次蒸馏水或相当纯度的实验室用水。

3.1 金属钴($w_{\text{Co}} \geq 99.98\%$, $w_{\text{Na}} < 0.0005\%$)。

3.2 硝酸($\rho = 1.42 \text{ g/mL}$)，优级纯。

3.3 硝酸(1+1)。

3.4 钴基体溶液：称取 5.00 g 金属钴(3.1)，置于 400 mL 石英烧杯中，加入 40 mL 硝酸(3.3)，加热至溶解完全，微沸驱除氮的氧化物，取下，冷至室温。移入 100 mL 石英容量瓶中，以水定容，混匀。此溶液 1 mL 含有 50 mg 钴。

3.5 钠标准贮存溶液：称取 0.254 2 g 氯化钠基准试剂(预先经过 550 °C 灼烧至恒重，并在干燥器中冷却到室温)置于 150 mL 石英烧杯中，加水溶解后，移入 1 000 mL 石英容量瓶中，以水定容，混匀。此溶液 1 mL 含有 100 μg 钠。

3.6 钠标准溶液：移取 10.00 mL 钠标准贮存溶液(3.5)于 200 mL 石英容量瓶中以水定容，混匀。此溶液 1 mL 含有 5 μg 钠。

4 仪器

原子吸收光谱仪，附钠空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——灵敏度：在与测量试料的基体相一致的溶液中，钠的特征浓度应不大于 0.005 $\mu\text{g/mL}$ 。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于 0.85。