

中华人民共和国国家标准

GB 3651—83

金属高温导热系数测量方法

Measuring method for thermal conductivity
of metal at high temperature

1983-05-02发布

1984-03-01实施

国家标准化局 批准

中华人民共和国国家标准

UDC 669 : 536.6

金属高温导热系数测量方法

GB 3651—83

Measuring method for thermal conductivity of metal at high temperature

本方法为试样直接通电纵向热流法,适用于80~900℃温度范围内测量金属无相变温度下的导热系数。

1 方法原理和计算公式

1.1 棒状试样通以直流电流时，产生的焦耳热主要沿试样纵向向两端传导。达热稳定状态后，认为试样上是一维纵向热流，对试样和侧向环境间的热交换予以修正，试样的导热系数由下式确定：

$$\lambda = \frac{1.52lIV}{d^2(A_1 - \epsilon N)} \cdot 10^{-3} \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中: λ ——试样的导热系数, $\text{Cal}/\text{cm}\cdot\text{s}\cdot^\circ\text{C}$;

l —试样工作区段平均长度; $l = \frac{l_1 + l_2}{2}$, mm;

I —通入试样的直流电流, A;

V —试样工作区段平均电压降, $V = \frac{V_1 + V_2}{2}$, V_1 、 V_2 分别为 l_1 、 l_2 上的电压降, mV;

d—试样直径, mm;

Δ_1 —试样工作区段中点和端点间的温度差, $^{\circ}\text{C}$;

ε —反映侧向热交换大小的系数;

N ——标志试样和侧向环境温度差的函数, $^{\circ}\text{C}$ 。




图 1 测量方法原理图

1—防热炉；2—均温管；3—绝热材料；4—试样；

5—测量环境温度热电偶；6—测量试样温度热电偶

\angle_1 、 ε 、 N 由下列各式确定：

$$\Delta_2 = t'_2 - \frac{t'_1 + t'_3}{2} \dots \dots \dots \quad (3)$$