



# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 372.2—2006

代替 YS/T 373.1—1994、YS/T 374.1～374.2—1994、YS/T 374.3～374.5—1994、YS/T 374.7—1994

---

## 贵金属合金元素分析方法 铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法

Methods for elementary analysis of precious alloy—  
Determination of platinum content—  
Electricity titration using potassium permanganate

2006-05-25 发布

2006-12-01 实施

---

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

YS/T 372《贵金属合金元素分析方法》是对 YS/T 372—1994、YS/T 373—1994、YS/T 374—1994 和 YS/T 375—1994 的整合修订,分为 22 个部分:

- 第 1 部分:银量的测定 碘化钾电位滴定法;
- 第 2 部分:铂量的测定 高锰酸钾电流滴定法;
- 第 3 部分:钯量的测定 丁二肟析出 EDTA 络合滴定法;
- 第 4 部分:铜量的测定 硫脲析出 EDTA 络合滴定法;
- 第 5 部分:PtCu 合金中铜量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 6 部分:铜、锰量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 7 部分:钴量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 8 部分:PtCo 合金中钴量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 9 部分:镍量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 10 部分:AuNi 及 PdNi 合金中镍量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 11 部分:镁量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 12 部分:锌量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 13 部分:锡量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 14 部分:锰量的测定 高锰酸钾电位滴定法;
- 第 15 部分:锑量的测定 火焰原子吸收光谱法;
- 第 16 部分:镓量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 17 部分:钨量和铼量的测定 钨酸重量法和硫脲分光光度法;
- 第 18 部分:钆量的测定 偶氮氯膦Ⅲ分光光度法;
- 第 19 部分:钇量的测定 偶氮氯膦Ⅲ分光光度法;
- 第 20 部分:镉量的测定 碘化钾析出 EDTA 络合滴定法;
- 第 21 部分:锆量的测定 EDTA 络合滴定法;
- 第 22 部分:铟量的测定 EDTA 络合滴定法。

本部分为第 2 部分。

本部分是对 YS/T 373.1—1994、YS/T 374.1—1994、YS/T 374.2—1994、YS/T 374.3—1994《铂钴合金化学分析方法》、YS/T 374.4—1994、YS/T 374.5—1994、YS/T 374.7—1994 中铂量测定方法的整合修订。

本部分与 YS/T 373.1—1994、YS/T 374.1—1994、YS/T 374.2—1994、YS/T 374.3—1994、YS/T 374.4—1994、YS/T 374.5—1994、YS/T 374.7—1994 相比,主要有如下变动:

- 对银、铂合金中铂含量的测定方法进行了修订。
- 对铂含量的测定范围进行了修订。

本部分自实施之日起,同时代替 YS/T 373.1—1994、YS/T 374.1—1994、YS/T 374.2—1994、YS/T 374.3—1994、YS/T 374.4—1994、YS/T 374.5—1994、YS/T 374.7—1994。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由贵研铂业股份有限公司负责起草。

本部分主要起草人:朱利亚。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YB 946(Ag-1)-78、YB 946(Pt-1)-78、YB 946(Pt-2)-78、YB 946(Pt-3)-78、YB 946(Pt-4)-78、  
YB 946(Pt-5)-78、YB 946(Pt-7)-78。  
——YS/T 373. 1—1994、YS/T 374. 1—1994、YS/T 374. 2—1994、YS/T 374. 3—1994、YS/T  
374. 4—1994、YS/T 374. 5—1994、YS/T 374. 7—1994。

# 贵金属合金元素分析方法

## 铂量的测定

### 高锰酸钾电流滴定法

## 1 范围

本标准规定了银、铂合金中铂含量的测定方法。

本标准适用于 AgPt(PtAg)、PtPdRh、PtWRe、PtPd、PtCo、PtCu、PtNi 合金中铂含量的测定。测定范围:5%~95%(质量分数)。

2 方法提要

试料置于聚四氟乙烯消化罐中加盐酸与过氧化氢于烘箱中加热溶解。在稀盐酸溶液中用氯化亚铜将铂(IV)还原至铂(II)，用高锰酸钾标准滴定溶液滴定。电流法指示终点，选定电位+0.65 V。

### 3 试剂

- 3.1 盐酸( $\rho$ 1.19 g/mL)。
  - 3.2 过氧化氢(30%)。
  - 3.3 硫酸溶液(1+3)。
  - 3.4 氯化钠溶液(250 g/L)。
  - 3.5 氯化亚铜溶液:称取3.0 g氯化亚铜,置于100 mL容量瓶中,加30 mL盐酸,以水稀释至刻度,混匀,用时现配。
  - 3.6 铂标准溶液:称取1.00 g金属铂(质量分数不小于99.99%),精确至0.000 1 g,置于聚四氟乙烯消化罐中,加15 mL盐酸、5 mL过氧化氢于烘箱中 $150^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 溶解6 h。取出,冷却。将溶液转入400 mL烧杯中,加5 mL氯化钠溶液,盖上表面皿,低温蒸至湿盐状,取下,加3 mL盐酸,用少许水冲洗烧杯壁,低温蒸至湿盐状。如此反复3次~4次,取下。加200 mL盐酸,用水冲洗表面皿及烧杯壁,用水转入500 mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含2 mg铂。

### 3.7 高锰酸钾标准滴定溶液(0.0044 mol/L)

3.7.1 配制:称取 0.7 g 高锰酸钾,溶于约 4 800 mL 水中,煮沸 1.5 h,静置过夜。用 3 号玻璃砂漏斗过滤,以水稀释至 5 000 mL,混匀。贮于棕色瓶中,暗处保存。

3.7.2 标定:标定与试料的滴定平行进行。

移取 10.00 mL 铂标准溶液, 分别置于 100 mL 烧杯中, 加 0.5 mL 氯化钠溶液, 盖上表面皿, 低温蒸至湿盐状。加 2 mL 盐酸、8 mL 氯化亚铜溶液, 加水至总体积为 40 mL, 加热煮沸 2 min, 取下, 用水冲洗表面皿及烧杯壁。加 1 mL 硫酸溶液, 将吹气管插入盖有有孔表面皿的烧杯中吹气 20 min, 取下, 用水冲洗表面皿及烧杯壁。再重复吹气 1 次。

于上述溶液中插入铂指示电极，饱和氯化钾甘汞电极，选定电位为 +0.65 V，开动磁力搅拌器，用高锰酸钾标准滴定溶液进行滴定。以高锰酸钾标准滴定溶液的体积对相应的电流作图，将两直线外推，交点所对应的体积为滴定的终点。

平行标定3份，所消耗高锰酸钾标准滴定溶液体积的极差值不应超过0.05mL，取其平均值。

按式(1)计算高锰酸钾标准滴定溶液的实际浓度: