

ICS 91.100.15  
Q 13



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14684—2001

---

## 建筑用砂

Sand for building

2001-07-13发布

2002-02-01实施

中华人民共和国发布  
国家质量监督检验检疫总局

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 引用标准 .....	1
3 定义 .....	1
4 分类与规格 .....	2
5 技术要求 .....	2
6 试验方法 .....	4
7 检验规则 .....	18
8 标志、储存和运输 .....	19
附录 A(标准的附录) 集料碱活性检验(岩相法) .....	20
附录 B(提示的附录) 吸水率的测定 .....	21
附录 C(提示的附录) 含水率及以吸水率为基准的饱和面干状态的表面含水率的测定 .....	22

## 前　　言

根据砂资源的变化及建筑用砂技术发展,本标准是在总结 GB/T 14684—1993《建筑用砂》基础上修订的。修订时,参考了 ISO、欧洲及美、英、日等国的有关标准,使标准技术指标、试验方法既符合国情又便于国际交流。

本标准与 GB/T 14684—1993 相比主要修改点有:

1. 增加了人工砂,天然砂去除了特细砂品种与产品等级的划分;
2. 砂筛的筛孔采用了国际标准 ISO 6274:1982《混凝土集料的筛分》的相关规定;
3. 增加了人工砂的技术要求,修改了天然砂含泥量、泥块含量、轻物质、氯化物、松散堆积密度等部分技术要求;
4. 增设了人工砂、轻物质与碱集料快速反应的试验方法,完善了试验方法中的一些要求。

本标准自 2002 年 2 月 1 日起实施,自实施之日起代替 GB/T 14684—1993。

根据工程需要,如测定砂的吸水率与饱和面干的表面含水率可按附录 B、附录 C 进行。

本标准的附录 A 是标准的附录。附录 B 和附录 C 是提示的附录。

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准负责起草单位:中国砂石协会。

本标准参加起草单位:北京市建材行业管理办公室、北京建筑工程学院、北京市建筑材料质量监督检验站、诺德伯格北京办事处、北京三联混凝土有限公司、上海市建筑材料及构件质量监督检验站、上海建设路桥机械设备有限公司、天津西斯尔混凝土公司蓟县石矿、浙江宁波市地方建筑材料管理处、浙江湖州新开元碎石有限公司(上海市建筑工程材料公司)、浙江杭州市獐山石矿、广东广州嘉华(黄陂)石矿、惠记集团鸿利石场、福建中国标准砂厂、河南商丘市人工砂研究会、贵州中建建筑科研设计院。

本标准主要起草人:陈家珑、杨永起、乔继科、张国民、姚利君、丘勤、母树春、刘伟超。

本标准 1993 年首次发布。

本标准委托中国砂石协会负责解释。

# 中华人民共和国国家标准

## 建筑用砂

GB/T 14684—2001

Sand for building

### 1 范围

本标准规定了建筑用砂的定义、分类与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、储存和运输等。本标准适用于建筑工程中混凝土及其制品和建筑砂浆用砂。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 175—1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥
- GB/T 177—1985 水泥胶砂强度试验方法
- GB/T 601—1988 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的配制
- GB/T 602—1988 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备
- GB/T 2419—1994 水泥胶砂流动度测定方法
- GB/T 6003.1—1997 金属丝编织网试验筛(eqv ISO 3310-1;1990)
- GB/T 6003.2—1997 金属穿孔板试验筛(eqv ISO 3310-2;1990)
- GB/T 17671—1999 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)(idt ISO 679;1989)

### 3 定义

本标准采用下列定义。

#### 3.1 天然砂 natural sand

由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的、粒径小于 4.75 mm 的岩石颗粒,但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。

#### 3.2 人工砂 manufactured sand

经除土处理的机制砂、混合砂的统称。

机制砂:由机械破碎、筛分制成的,粒径小于 4.75 mm 的岩石颗粒,但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。

混合砂:由机制砂和天然砂混合制成的砂。

#### 3.3 含泥量 material finer than 75 $\mu\text{m}$ in natural sand

天然砂中粒径小于 75  $\mu\text{m}$  的颗粒含量。

#### 3.4 石粉含量 material finer than 75 $\mu\text{m}$ in manufactured sand

人工砂中粒径小于 75  $\mu\text{m}$  的颗粒含量。

#### 3.5 泥块含量 clay lump

砂中原粒径大于 1.18 mm,经水浸洗、手捏后小于 600  $\mu\text{m}$  的颗粒含量。

#### 3.6 细度模数 fineness module