



# 中华人民共和国国家标准

GB 6730.2—86

---

## 铁矿石化学分析方法 重量法测定水分含量

Methods for chemical analysis of iron ores  
Gravimetric method for the determination  
of moisture content

1986-08-19 发布

1987-08-01 实施

国家标 准局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
铁矿石化学分析方法  
重量法测定水分含量

GB 6730.2—86

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1987 年 3 月第一版 2006 年 3 月电子版制作

\*

书号：155066 • 1-25050

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 铁矿石化学分析方法 重量法测定水分含量

UDC 622.341.1  
:543.06

GB 6730.2—86

Methods for chemical analysis of iron ores  
Gravimetric method for the determination  
of moisture content

代替 GB 1362—78

本标准适用于铁矿石、铁精矿、烧结矿和球团矿中水分含量的测定。

本标准遵守GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

用两份1000g、粒度小于20mm的试样，于 $105 \pm 2$ ℃烘至恒量的方法测定水分含量。

### 2 仪器和工具

2.1 天平：称量2000g，感量0.5g。

2.2 烘箱：附温度自动控制器。

2.3 盛样盘：铝盘或白铁盘（25cm × 25cm × 2cm）。

2.4 混样板：白铁板或玻璃板（约100cm × 100cm）。

2.5 混样铲：铝制或白铁板制。

2.6 试样筒：白铁制，有盖，可盛试样5kg。

2.7 干燥箱：金属板制（25cm × 25cm × 40cm），内放硅胶防潮，可供2～4盘试样冷却用。

### 3 分析步骤

将粒度小于20mm的供测水分试样，由试样筒中移至混样板上，用混样铲迅速混匀。称取1000.0g试样两份，分别置于干燥的已称量的盛样盘中，将试样铺平，放入 $105 \pm 2$ ℃烘箱中烘2h，取出，趁热称量。然后，再次放入烘箱中，每烘30min取出，称量一次。直至恒量(两次称量之差不大于0.5g)。

### 4 分析结果的计算

按下式计算水分的百分含量：

$$\text{水分} (\%) = \frac{m_1 - m_2}{m} \times 100$$

式中： $m_1$  —— 试样及盛样盘烘前的质量，g；

$m_2$  —— 试样及盛样盘烘后的质量，g；

$m$  —— 试样量，g。

注：两份试样测得结果的算术平均值即为分析结果。平均值计算至小数第三位，并按数字修约规则的规定修约至小数第一位。