


UDC 675.031.1
B 45



中华人民共和国国家标准

GB 11759—89

牛 皮

Cattle skin

1989-11-16发布

1990-07-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

牛 皮

GB 11759—89

Cattle skin

1 主题内容与适用范围

本标准规定了牛皮的名词术语、加工要求、规格要求与注意事项、重量规定以及品种、板别、品质比差和检验方法、包装、储存、保管。

本标准适用于国产牛皮的收购、销售。

2 名词术语

2.1 板质良好：皮板肥厚或皮板略薄，油性足，弹性强。

2.2 板质较弱：皮板较薄而略显瘦，油性稍小，有弹性。

2.3 板质瘦弱：皮板瘦薄，油性小，弹性差。

2.4 疮及疮疤：皮肤溃烂而留在皮板上的伤残称为疮，疮口愈合以后留下的疤痕称为疮疤。

2.5 癣癞：饲养管理不善而引起的一种皮肤病。轻的被毛显枯燥，皮表处带银灰色的碎屑，称为癞。重的被毛凌乱稀少，痂皮较厚，板面枯燥并带瓦垅状的凸凹，称为癞。

2.6 虱叮：牛虱的头部钻入皮肤吸血而在皮表处留下芝麻粒大小的疙瘩。

2.7 虬眼：是指寄生在牛体内的牛蝇（牛皮蠧）幼虫钻出皮肤而在皮板上留下的洞眼，以及在洞眼出现之前，板面上呈现的内部存在幼虫的鼓泡。

2.8 虬底：虬眼愈合以后，在皮板上留下的小伤痕。

2.9 担肩疤：颈肩部的局部皮肤被轭具长期磨擦而结成的茧瘤。

2.10 卧栏：后胯及腹部的毛绒被粪污粘结成片。轻的，用手推之毛根可以晃动；重的，毛绒粘结牢固，用手推之毛根不动。

2.11 皱纹：一般多出现在水牛皮的脊背两侧，皮表处呈现根条状的纹路，严重的板面带有皱纹。

2.12 脖纹：一般多出现在老瘦牛皮和寒冷地区生产的牛皮上。颈部皮板呈现横条状的凸凹。

2.13 旋毛皮：被毛中出现较多的旋毛。

2.14 角挂伤：牛在顶架时，皮肤被牛角挂伤。轻的，伤口已愈并长出新毛，皮表处带有痂皮；重的，毛绒脱落，伤口未愈。

2.15 鞭花伤：牛的皮肤被鞭子抽伤，伤口愈合以后在皮板上留下的长条形伤疤。

2.16 破洞：是指皮板上出现的各种洞眼，同时也包括划刻深度超过二分之一的刀伤。

2.17 描刀：是指板面出现的划刻深度不超过皮厚二分之一的刀伤。轻的，划刻深度不超过皮厚三分之一；重的，划刻深度超过皮厚的三分之一，但未达到二分之一。

2.18 擦伤：牛在使役时皮肤被轭具磨破，或者是在牛皮晾晒、运输的过程中皮表处被磨伤。

2.19 反爪：剥皮不当造成的正身皮与腿皮的毛面相反。

2.20 漏裆：剥皮不当，误将部分腹皮连在臀部之后，使尾和肛门处在皮后部的中间；或者使臀部边缘向里凹进呈月牙形。

2.21 陈板：隔年的陈旧皮张，被毛显枯燥，光泽差，板面干枯发黄，弹性差。

2.22 冻糠板：鲜皮受冻，显厚发糠，板面呈乳白色，油性差。

2.23 石灰板：鲜皮上撒放石灰而造成板面呈灰白色，油性差，皮板发僵硬。