



# 中华人民共和国国家标准

GB 4455—94

---

## 农业用聚乙烯吹塑薄膜

Polyethylene blown film for agriculture

1994-07-06 发布

1995-02-01 实施

---

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
农 业 用 聚 乙 烯 吹 塑 薄 膜

GB 4455—94

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.bzeps.com>

电话: 63787337、63787447

1994 年 11 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

\*

书号: 155066 · 1-11199

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 农业用聚乙烯吹塑薄膜

Polyethylene blown film for agriculture

GB 4455—94

代替 GB 4455—84

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了农业用聚乙烯吹塑薄膜的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以低密度聚乙烯树脂(LDPE)或低密度聚乙烯树脂和线性低密度聚乙烯树脂(LLDPE)两种树脂共混为主要原料用吹塑方法制成的农业用聚乙烯吹塑薄膜(以下简称薄膜)。

### 2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB 6672 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法

GB 6673 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定

GB 13022 塑料薄膜拉伸性能试验方法

QB/T 1130 塑料直角撕裂性能试验方法

### 3 技术要求

#### 3.1 规格

3.1.1 宽度及偏差应符合表1要求。

表 1

mm

宽度(折径)	偏 差		
	优等品	一等品	合格品
≤1 000	±10	±15	±20
1 001~1 500	±15	±20	±30
1 501~2 500	±40	±60	±80
2 501~3 500	±60	±80	±120
3 501~5 000	±100	±120	±150
>5 000	±2.0%	±2.5%	±3.0%

3.1.2 厚度及极限偏差应符合表2要求。