

ICS 678. 4. 032 : 543. 05
B 72



中华人民共和国国家标准

GB 8083—87

天然生胶 标准橡胶取样

Raw natural rubber—Standard
rubber—Sampling

1987-07-27 发布

1988-01-01 实施

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
天 然 生 胶 标 准 橡 胶 取 样

GB 8083—87

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1988年5月第一版 2006年4月电子版制作

*

书号: 155066·1-25468

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

UDC 678.4.032
:543.05

天然生胶 标准橡胶取样

GB 8083—87

Raw natural rubber—Standard
rubber—Sampling

本标准参照采用国际标准 ISO 1795—1974《成包生胶 取样》。

1 适用范围

本标准规定了用户从成包天然生胶——标准橡胶中取样的方法。
本标准主要供验收货物使用,不适用于生产质量控制。

2 定义

本标准使用如下定义:

- 2.1 整批:是指有相同批号和相同级别的全体胶包。
- 2.2 大样品:是指选取出能代表整批胶的一组胶包。
- 2.3 小样品:是指从大样品胶包中的一包所取出的胶样。
- 2.4 样品:是指将小样品混合均匀,从其中取出部分供检验使用的橡胶。

3 取样方法

3.1 大样品胶包取样方法

从整批胶包总数随机选取大样品胶包的数量应按下表执行。

整批胶包的总数	选取大样品胶包的数量
<40	4
40~100	7
>100	10

3.2 小样品的取样方法

将每个选取出的大样胶包,除去外包皮胶片、塑料包装材料、涂包材料或胶包表面其他材料,平放在清洁的平台上,用干燥、清洁的刀,将整个胶包切开,切割时不用润滑剂。对颗粒胶压成的块状胶,切割方向垂直于胶包的最大表面;对片状胶或其他种类的橡胶,切割方向垂直于胶片的表面。连续切取150~600 g 橡胶作为小样品。

3.3 样品的取样方法

将取得的全部小样品,按 GB 8084—87《天然橡胶 样品的制备》规定的条件、设备和方法混合均匀后,取出600~1000 g 作为样品,进行双份检验,用平均值计算质量的数值。

4 取样报告

取样报告应包括下列项目:

4.1 组成整批胶包的包数和级别。