

ICS 59.080.99
W 59



中华人民共和国国家标准

GB/T 23169—2008

发制品 教习头

Hair products—Training mannequins

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国发制品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司。

本标准参与起草单位：许昌市质量技术监督检验测试中心、许昌市发制品协会、青岛海森林进出口有限公司、河南省标准研究院、青岛即发集团控股有限公司、河南省纺织产品质量监督检验检测中心。

本标准主要起草人：张开天、化明利、张合亭、张天有、王喜祥、王爱琴、乔淑平、憨文轩、韩利杰、许慧颖。

发制品 教习头

1 范围

本标准规定了教习头的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存。
本标准适用于将色发植在胶头皮上制成的教习头。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008,ISO 105-X12:2001,IDT)

GB/T 7573 纺织品 水萃取 pH 值的测定(GB/T 7573—2002,ISO 3071:1980,MOD)

GB/T 9995 纺织材料含水量和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T 13835.5 兔毛单纤维断裂强度和伸长试验方法

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 23166 发制品 术语

FZ/T 01057.3 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法

3 术语和定义

GB/T 23166 确立的术语和定义适用于本标准。

4 要求

4.1 感官要求

- 4.1.1 应整体洁净,不应有异物或变形。
- 4.1.2 色发应柔软、顺滑,颜色一致。
- 4.1.3 胶头皮颜色、厚度应均匀一致,不应有气泡。
- 4.1.4 面部化妆应自然美观,五官端正,不应有脱妆现象。
- 4.1.5 刷胶应平整、光滑,剪边应光滑。
- 4.1.6 各区域植发方向、植发角度应仿真自然。
- 4.1.7 色发与胶头皮应粘结牢固,不应有脱发现象。

4.2 技术指标

- 4.2.1 质量偏差率应不大于6%。
- 4.2.2 色发长度负偏差应不大于10 mm。
- 4.2.3 回潮率:
 - a) 人发应不大于13%;
 - b) 人造发应不大于5%。
- 4.2.4 单根发拉力强度应不小于25 cN。
- 4.2.5 色牢度:
 - a) 干摩擦色牢度应不小于4级;