

# LY

## 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1115—93

---

### 乒乓球拍用胶合板

1993-03-27 发布

1993-12-01 实施

---

中华人民共和国林业部 发布

乒乓球拍用胶合板

1 主题内容与适用范围

本标准规定了乒乓球拍用胶合板产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以旋切木材单板为主体构成的胶合板。

2 引用标准

- GB 9846.3 胶合板 普通胶合板尺寸和公差技术条件
- GB 9846.4 胶合板 普通胶合板通用技术条件
- GB 9846.5 胶合板 普通胶合板外观分等技术条件
- GB 9846.6 胶合板 普通胶合板检验规则
- GB 9846.7 胶合板 普通胶合板标志、包装、运输和贮存
- GB 9846.11 胶合板 含水率的测定
- GB 9846.12 胶合板 胶合强度的测定

3 产品分类

乒乓球拍用胶合板分为两类：

- a. 耐水胶合板，即Ⅱ类胶合板；
- b. 耐潮胶合板，即Ⅲ类胶合板。

4 技术要求

4.1 尺寸和公差

4.1.1 乒乓球拍用胶合板的厚度为5、6、7和8 mm，其他厚度应经供需双方协议后生产。

4.1.2 乒乓球拍用胶合板的表板可砂(刮)光或不砂(刮)光。板的厚度允许偏差应符合表1规定。板的平均厚度为板的厚度，精确至0.1 mm。

表 1

mm

	板限偏差	每张板内厚度的最大允差
砂(刮)光	+0.5 -0.3	0.6
不砂(刮)光	+0.8 -0.1	0.8

4.1.3 乒乓球拍用胶合板的幅面尺寸按表2规定。