

UDC 661.183.6  
G 78



# 中华人民共和国国家标准

GB 10505.2—89

---

## 3A 分子筛磨耗率测定方法

Determination of abrasion  
for molecular sieve 3A

1989-03-22 发布

1989-12-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准

**3A 分子筛磨耗率测定方法**

GB 10505.2—89

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1989 年 11 月第一版 2006 年 4 月电子版制作

\*

书号：155066 · 1-25858

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 3A 分子筛磨耗率测定方法

GB 10505.2—89

Determination of abrasion  
for molecular sieve 3A

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了3A分子筛磨耗率测定用的仪器、测定步骤以及计算与结果的表示。

本标准适用于3A分子筛磨耗率的测定，也适用于其它型号、规格分子筛样品磨耗率的测定。

### 2 引用标准

GB 6003 试验筛

### 3 方法提要

将一定量经焙烧后的样品在磨样筒内按规定的条件运转，使样品在筒内磨擦碰撞，测定样品粉化百分率，表示其磨耗率。

### 4 仪器

4.1 颗粒磨耗测试仪(以下简称磨耗仪)，计数范围：0~999转，额定转速：25±1 r/min，磨样筒尺寸(内径×长度)： $\phi 36 \times 300$  mm，磨样筒材质：不锈钢，磨样筒内壁粗糙度  $R_a 3.2$ ；

4.2 天平：感量0.001 g；

4.3 箱式电阻炉：温差不大于±10°C；

4.4 真空表： $1.01 \times 10^5 \sim 0$  Pa，1.5级；

4.5 真空泵：抽气速率不小于0.5 L/s；

4.6 真空干燥器：内径150 mm左右；

4.7 标准分样筛：0.85 mm、0.60 mm，符合 GB 6003；

4.8 瓷坩埚：容量150 mL。

### 5 测定步骤

5.1 用四分法将样品缩分至两份，每份约等于磨耗试验用量：25±2 g。

5.2 分别称取在550°C已焙烧恒重的两只瓷坩埚(4.8)的质量(准确至0.001 g)，此质量为  $m_0$ 。

5.3 将两份样品分别倒入孔径0.85 mm 标准分样筛(4.7)，除去磨前碎粉，分别转移到两只已称量的瓷坩埚中。

5.4 将瓷坩埚和坩埚盖(不盖在坩埚上)，放入箱式电阻炉(4.3)内，在550°C焙烧2 h。

5.5 取出瓷坩埚，放入真空干燥器(4.6)内，立即盖上坩埚盖和真空干燥器盖，开启真空泵(4.5)，在空气压强小于 $1.0 \times 10^3$ Pa 条件下，关闭真空泵，冷却样品至室温。

5.6 缓慢旋转真空干燥器盖上活塞，使大气慢慢通入干燥器内，打开真空干燥器，取出瓷坩埚，立即称量(准确至0.001 g)，此质量为  $m_1$ 。