

ICS 59.060.10
W 10



中华人民共和国国家标准

GB/T 21977—2008

骆 驼 绒

Camel wool

2008-06-17 发布

2008-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 要求	2
5 取样方法	3
6 试验方法	5
7 检验规则及检验报告	9
8 包装、标志、储存和运输	9

前 言

本标准由中国纤维检验局提出并归口。
本标准起草单位：内蒙古自治区纤维检验局。
本标准主要起草人：田文亮、冯晔、高英杰。

骆 驼 绒

1 范围

本标准规定了骆驼绒(包括骆驼原绒、分梳骆驼绒、过轮骆驼绒、洗净骆驼绒)的产品分等分级、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输等。

本标准适用于骆驼原绒、分梳骆驼绒、过轮骆驼绒和洗净骆驼绒的生产、交易、加工的质量检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6500 羊毛回潮率试验方法 烘箱法

GB/T 6977 洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

骆驼原绒 raw camel wool

从骆驼身上采集的,未经加工的骆驼毛绒混合物,其中直径在 40 μm 及以下的属绒纤维。

3.2

骆驼粗毛 coarse camel hair

从骆驼身上采集的,细度超过 40 μm 的毛纤维。

3.3

骆驼两型毛 heterotypical camel hair

从骆驼身上采集的毛纤维,其一端的细度在 40 μm 及以下,而另一端的细度在 40 μm 以上。其中,一端细度在 40 μm 及以下,长度超过纤维总长的二分之一者,记为绒。

3.4

含绒率 pure camel wool content

用物理方法去掉粗毛、皮屑、土沙、植物质等杂质的骆驼绒质量占骆驼原绒质量的百分比。

3.5

肘、膝、鬃毛 elbow crop bristly camel wool

从骆驼肘部、颈上下缘、峰部采集的粗长毛纤维。

3.6

骆驼绒颜色 colour of camel wool

骆驼绒颜色深浅程度,可对照标样评定。

3.7

分梳骆驼绒 dehaired camel wool

经洗涤、工业分梳加工去除大量粗毛后的骆驼绒。