



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 587.4—2006

炭阳极用煅后石油焦检测方法 第4部分：硫含量的测定

Calcined coke for prebaked blocks—Testing methods—
Part 3: Determination of sulfur content

2006-05-25 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

前　　言

YS/T 587《炭阳极用煅后石油焦检测方法》共有 13 部分：

- YS/T 587. 1 第 1 部分 灰分含量的测定；
- YS/T 587. 2 第 2 部分 水分含量的测定；
- YS/T 587. 3 第 3 部分 挥发分含量的测定；
- YS/T 587. 4 第 4 部分 硫含量的测定；
- YS/T 587. 5 第 5 部分 微量元素的测定；
- YS/T 587. 6 第 6 部分 粉末电阻率的测定；
- YS/T 587. 7 第 7 部分 CO_2 反应性的测定；
- YS/T 587. 8 第 8 部分 空气反应性的测定；
- YS/T 587. 9 第 9 部分 真密度的测定；
- YS/T 587. 10 第 10 部分 体积密度的测定；
- YS/T 587. 11 第 11 部分 颗粒稳定性的测定；
- YS/T 587. 12 第 12 部分 粒度分布的测定；
- YS/T 587. 13 第 13 部分 L_c 值(微晶尺寸)的测定。

本部分为第 4 部分。

本部分附录 A 为资料性附录。

本部分方法一参照 ISO 5931:2000《铝生产用炭素材料 煅后石油焦及其制品 艾氏卡试剂法测定总硫含量》起草。本部分方法二采用实际工作中广泛使用的燃烧-红外吸收法。方法一为仲裁方法。

本部分由全国有色金属工业标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分方法一主要起草人：张树朝、黄华、郭永恒。

本部分方法二主要起草人：张炜华、仓向辉、石磊。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

炭阳极用煅后石油焦检测方法

第4部分: 硫含量的测定

方法一 艾氏卡试剂法

1 范围

本部分规定了炭阳极用煅后石油焦中硫含量的测定方法。

本部分适用于炭阳极用煅后石油焦中硫含量的测定。测定范围(质量分数):0.10%~5.0%。

2 方法原理

在氧化性的空气中将试样与艾氏卡试剂混合、灼烧,挥发掉易燃物质并且将硫转化为硫酸根。硫酸根用盐酸处理后,与氯化钡结合生成沉淀,测定试样的总硫含量。

3 试剂

- 3.1 艾氏卡试剂:将无水碳酸钠和氧化镁按照1:2的质量比混合,研磨至粒度小于0.2 mm,混合均匀。贮于磨口试剂瓶中。
- 3.2 盐酸(1+1)。
- 3.3 硫酸钾溶液:称取2 g 硫酸钾预先在110℃±5℃干燥,然后用水稀释至1 L。
- 3.4 氯化钡溶液(85 g/L):称取100 g 氯化钡,溶于水,用水稀释至1 L。使用前应用滤纸过滤。
- 3.5 甲基红指示剂溶液(1 g/L):称取0.1 g 甲基红,溶于50 mL 乙醇中,用蒸馏水稀释至100 mL。贮于棕色磨口试剂瓶中。
- 3.6 氨水。
- 3.7 硝酸银溶液(17 g/L):将17 g 硝酸银溶解于水中,稀释至1 L,贮存于深色瓶中。

4 仪器设备

- 4.1 天平:感量0.000 1 g。
- 4.2 马弗炉:温度控制在825℃±10℃。
- 4.3 瓷坩埚:30 mL。
- 4.4 烘箱:温度控制在110℃±5℃。
- 4.5 定量滤纸:中速,直径90 mm~110 mm。
- 4.6 定量滤纸:慢速,直径90 mm~110 mm。

5 试样

将10 g 试样用研钵研磨(研钵需用硬质材料如玛瑙、碳化钨、碳化硅),直至全部通过0.15 mm的筛子。将研好的样品放入烘干箱中在110℃±5℃烘干2 h,贮存在干燥器中备用。

6 步骤

6.1 试样

称取约1.0 g 试样(5),精确至0.000 1 g。