

UDC 667.28 : 543.06 : 535.6  
G 55



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 12680.5—90

---

## 醇溶染料耐热性的测定方法

Test method for the resistance to heat of  
alcohol soluble dyes

1990-12-30 发布

1991-12-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**醇溶染料耐热性的测定方法**

GB/T 12680.5—90

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1991 年 7 月第一版 2006 年 5 月电子版制作

\*

书号：155066 · 1-25647

版权专有 侵权必究  
举报电话：(010)68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 醇溶染料耐热性的测定方法

GB/T 12680.5—90

Test method for the resistance to heat of  
alcohol soluble dyes

### 1 主题内容和适用范围

本标准规定了醇溶染料耐热性的测定方法。

本标准适用于醇溶染料耐热性的测定。

### 2 引用标准

GB 250 评定变色用灰色样卡

GB 1727 漆膜一般制备法

GB 4841 1/1 染料染色深度色卡

### 3 方法提要

本方法是将醇溶染料溶于规定的基质中，并制成样板，在不同温度下经历一定时间后，与原样板比较变色情况，来评定试样的耐热性。

### 4 仪器和设备

4.1 天平：感量 0.1 g, 0.001 g。

4.2 烘箱：50~250℃±2℃。

4.3 喷枪：喷嘴内径 0.75~2.00 mm。

4.4 千分尺：精确度为 2 μm。

### 5 试剂和材料

5.1 马口铁：厚 0.2~0.3 mm。

5.2 混合溶剂（质量百分含量）：

乙酸丁酯(HG 3—1466, 化学纯) 20%

丁醇(HG 3—1012, 化学纯) 20%

乙醇(GB 679, 化学纯) 10%

甲苯(GB 684, 化学纯) 50%

5.3 丙烯酸树脂：

颜色和外观 无色透明，无机械杂质；

固体含量 45±1%；

pH 值 8~9；

粘度 40~80 s/25℃(涂-4 粘度计)。